

# 白云SS801高级中性硅酮密封胶

产品名称	白云SS801高级中性硅酮密封胶
公司名称	石家庄市北二环新世纪配件经销处
价格	1000.00/箱
规格参数	产品:幕墙主体及配件 材质:硅酮 产地:广州
公司地址	石家庄新华区誉兴街铝材市场61号至63号
联系电话	86 0311 85099336 15831192511

## 产品详情

产品	幕墙主体及配件	材质	硅酮
产地	广州	规格	300 ( mm )
品牌	白云	结构形式	点支式
换气方式	内通风	类别	封闭式

1 产品特性? 单组分、半透明、使用方便，在4~40 的温度范围内具有良好的可挤出性和触变性，用胶枪挤出直接施工即可；? 中性固化、无腐蚀性；?  
与玻璃、金属、陶瓷及其它许多材料都具有良好的粘接性，对绝大多数基材不需使用底涂，应用广泛；?  
优异的耐气候老化性能，耐紫外线、耐臭氧、耐水；? 耐高低温性能卓越，固化后在-30 的低温下仍不会变脆、硬化或开裂，在+90 高温下不会变软、降解，始终保持弹性；?  
与其它硅酮胶具有良好的相容性；? 完全固化后无毒性。2 主要用途? 玻璃采光顶接缝密封；?  
有机玻璃等材质光棚接缝密封；? 镀膜玻璃及镜面玻璃密封；? 电子电器的粘结密封；?  
机械设备及医疗设备的防水、防尘密封；? 其它多种工业用途。3 主要技术指标

性能		指标
下垂度	垂直，mm	3
	水平	无变形
挤出性，ml/min		80
表干时间，h		3
位移能力，%		± 20
弹性恢复率，%		80
拉伸模量/mpa	23	0.4
	- 20	0.6
定伸粘结性		无破坏
热压冷拉后的粘结性		无破坏
浸水光照后的定伸粘结性		无破坏
热老化	热失重，%	10

	龟裂	无
	粉化	无

4 符合标准ss801符合甚至超过下列标准：?行业标准 20lm jc/t882-2001? 国际标准 iso11600-g-20lm5  
使用限制? 不能作为结构密封胶使用；?

不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料，如浸油木材的表面；?

不宜用于密不通风的场所，因为密封胶需吸收空气中的水分固化；? 不宜用于结霜或潮湿的表面；?

不宜用于连续浸水的地方或终年潮湿的地方；? 不宜用于聚碳酸酯材料的密封；?

不宜用于铜、铅及镀锌金属表面。6 包装? ss801用310ml塑料筒（净容量300ml）包装。7 颜色? 半透明。8

贮存和有效期限? ss801应在27 以下的阴凉干燥处贮存，自生产日期计，贮存期为9个月。9 技术服务?

提供完整的产品技术资料。? 粘结性测试，相容性测试。10 接口设计及施工方法?

请参见《白云牌硅酮建筑密封胶使用工艺指南》。11 安全须知? 本产品完全固化后并无毒性，但在固化之前应避免与眼睛接触，若与眼睛接触，请用大量水冲洗，并找医生处理；未固化的产品应避免小孩接触。本产品固化过程中会放出酮肟类物质，在施工及固化区应注意通风，以免酮肟类物质浓度太大对人产生不良影响。12 保证?

本公司通过iso9001/iso14001/ohsas18001管理体系认证，严格按iso9001质量体系要求生产、控制产品质量；

? 本公司在用户购买产品并确定施工单位及工程后，签发密封胶质量保证书。13 维修保养? 一般无需维修，如果密封胶胶缝破损，更换损坏部分，只需用溶剂清除积累的污垢，再用密封胶填补，白云牌硅酮密封胶可很好地粘附在已固化的硅酮密封胶上。14 购买渠道和价格? 用户可直接到广州白云化工实业有限公司或由本公司指定的地区代理商处购买，确保产品的质量和真实性。15 用量估算 表1

每支白云牌ss801(300ml)高级中性硅酮密封胶施工长度(m)

厚度mm	宽度 mm						
	6	9	12	15	18	21	24
6	8.3	5.5	4.2	3.3	2.8	2.4	2.1
9	5.5	3.7	2.8	2.2	1.8	1.6	1.4
12	4.2	2.8	2.1	1.7	1.4	1.2	1.0

注：密封胶的实际用量会因接口设计、衬垫材料的安装位置、修整技术以及工地的损耗量而不一致。