

钢丝绳破断拉力测试 钢丝绳捻制测试

产品名称	钢丝绳破断拉力测试 钢丝绳捻制测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	850.00/件
规格参数	品牌:GFQT 钢材:钢丝绳 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

破断拉力测试试样要求:

钢丝绳破断拉力试验 GB/T 8358-2014

1.除非另有规定，试验一般在室温10 ~35 范围内进行。

对温度要求严格的试验，试验温度应为23 ±5 。

2.将试样安装在试验机上，并保证试样轴线与试验机夹头轴线重合。

3.对于浇铸法拉伸试样，采用立式拉力试验机试验时，先将试样置于上、下钳口座内，并让下钳口座内试样悬空，调整试验机零点，再实施拉伸试验。

4.对于套管压制法，将压制好的套管试样直接夹持在钳口中，即可实施拉伸试验。

5.对于直接夹持法，应采用合适的夹具，必要时可以在试样与夹具间衬垫沾有金刚砂的铝箔，避免夹具夹伤试样表面。

6.对于缠绕法，先将试样一端固定在试验轮上，然后将试样缠绕在试验轮中，拉紧试样，zui后固定试样另一端，即可实施拉伸试验。

7.试验过程中应平稳加载。当施加的试验力值不大于钢丝绳zui小破断拉力的80%时，试验力可以较快的速率施加；但是当试验力值超过80%时则应缓慢加载，力值增加的速率每秒应不超过zui小破断拉力的0.5%。

8.试验过程中应采取有效措施，防止钢丝绳试样发生旋转，以免影响试验结果的准确性。

9.如果钢丝绳试样在距离夹头 $6d$ 或 50mm （两者取其小者）内破断，其实测破断拉力达到相关产品标准的规定时，可视为试验有效。

否则该试验无效，应重新取样进行试验。

对钢丝绳试样施加拉力，拉伸至钢丝绳断裂，测定钢丝绳的实际破断拉力，或者试验至规定拉力值。

钢丝绳破断拉力测试方法：

合金浇铸法

树脂浇注法

套管压制法

直接夹持法

破断拉力测试标准:

GB/T 8358-2014 钢丝绳实际破断拉力测定方法

ISO 3108:1974 通用钢丝绳.实际断裂载荷的测定

ASTM A931-08(2013) Test Method for Tension Testing of Wire Ropes and Strand EN 12385-1+A1:2008

EN 12385-1-2008 钢丝绳.安全性.第1部分:一般要求