

安庆无机硅酸锌底漆批发 无机硅酸锌底漆零售价

产品名称	安庆无机硅酸锌底漆批发 无机硅酸锌底漆零售价
公司名称	山东浩铭化工科技有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	细度:2.2kg/L 附着力:1级 冲击强度 (k: 50
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404
联系电话	18854737312

产品详情

产品名称：无机硅酸锌底漆

用途范围：用于冶金、集装箱、各类机动车辆、工程机械钢板预处理抛丸，特别适合于钢结构防锈使用，是理想的金属预处理抛丸和防锈保养底漆。

主要组成 该产品是以无机硅酮树脂、锌粉、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为无机固化剂的双组份自干涂料。

主要特性 富含锌粉，锌粉的电化学保护作用；

漆膜硬度高；

耐高温，不影响焊接性能；

干燥性能超群；

高附着力，良好的机械性能。

主要用途 广泛用于冶金、集装箱、各类机动车辆、工程机械钢板预处理抛丸，特别适合于钢结构防锈使用，是理想的金属预处理抛丸和防锈保养底漆。

技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25，

表干5分钟，实干12h

铅笔硬度：HB

附着力：2（划圈法，级）

冲击强度：50kg·cm

弯曲实验：1mm

焊接烧伤宽度：15mm

包装规格 漆：20千克/厅，固化剂：5千克/厅。

基本参数 配 比：漆料：固化剂 = 4：1（重量比）

施工时限：8h，（25）

理论用量：150200g/m²

建议涂装道数 作预涂底漆，涂装一道， $25 \pm 5 \mu\text{m}$

作耐高温底漆，干膜厚度 $40 \pm 5 \mu\text{m}$

配套用漆 各色聚氨酯漆，

各色环氧面漆，

各色有机硅耐高温面漆。

表面处理 涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物，并喷砂或抛丸处理，达到瑞典Sa2.5级，手工机械除锈达到St2-3级。

涂装方法 无气喷涂：稀释剂：无基硅酸锌稀释剂

稀释率：025（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.40.5mm

喷出压力：1520Mpa

空气喷涂：稀释剂：无基硅酸锌稀释剂

稀释率：3050（以漆料重量计）

喷嘴口径：约1.82.5mm

喷出压力：0.30.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：无基硅酸锌稀释剂

稀释率：020（以漆料重量计）

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。

注意事项 1.施工前先阅读使用说明；

2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；

3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85，本产品涂装后须1天后才能交付使用。