

热性能	抗张强度(屈服)	50mm/min	ASTM D-638	300	kg/cm2
	洛氏硬度	23	ASTM D-785	89	R scale
	熔点	DSC	SGC	150	
	维卡软化点	1kg	ASTM D-1525	125	
	热变形温度	4.6kg/cm2(1/8")	ASTM D-648	97	