

环氧地坪平涂面漆

产品名称	环氧地坪平涂面漆
公司名称	江西戈兰帝电气绝缘材料有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	
公司地址	江西省萍乡市芦溪县长丰乡
联系电话	18279950242 18279950242

产品详情

适用范围；环氧地坪面漆适用于要求美观，防尘电子，印刷，粉体，化学，电脑生产行业车间，停车场地坪。选用台湾南亚128树脂加优质固化剂制成，表面滑爽，靓丽，漆膜饱满，抗污，防腐，不含voc有机挥发物，安全环保。硬度3h，多种颜色可选。

用量；环氧面漆理论耗漆用量在0.15kg-0.35kg每平方由施工厚度决定，混合预先搅拌主剂，按比例4；1混合主剂和固化剂用搅拌机搅拌3分钟以上直均匀。

施工方法；将搅拌均匀的混合料用滚筒式刷子涂布，混合料在30分钟内用完，30分钟后的混合料开始固化必须弃用。

施工注意事项；1.施工面漆时地面温度不低于5℃，环境温度不小于85%。

2.在室内温度低于5℃，下雨等潮湿天气，环境湿度小于85%时应该延迟施工或调整固化剂。

3.冬季施工时气温低导致漆膜固化慢，推荐用暖风机提高气温，并且提前将材料及固化剂放入温暖的房间降低粘稠度，提高流平性。

4.夏季施工时气温高，可使用时间较短，因此放置阴凉干燥处。

5.施工人员在慢面的前后涂刮应尽可能控制在15分钟内，防止有接头印，影响美观。

6.无尘施工时，要清扫墙面和天花板的灰尘，以防止掉落在漆膜表面，影响表面效果。

7.容器底部和内壁的材料不能直接刮下来使用，会导致不干。

8.施工完毕必须间隔24小时才可以上人，72小时载物。养护时间7天，漆膜才完全发挥它的性能。

9,7天内禁止水泡或溶剂擦洗，否则则出现白化或褪色。

10，在原有的旧涂层进行修补涂装或其他事项向本公司咨询。

健康与安全；1本系列产品为易燃物品，在室内。沟哇，竖井特别无尘车间等室内施工应保持良好的通风，严谨明火，包括焊接。

2，施工时避免染上皮肤，若染上也不必担心，用清洗剂和肥皂，温水清洗。

3，若不慎溅入眼睛，用清水冲洗并及时就医。

4，液体废料在任何情况在一定按当地环保条例处理好。

物理参数；颜色可选，光泽亮光，比重1.49，固含量99.5%，标签厚度100-130um，凝胶30分钟，半硬干6小时，表干12小时，燃点主漆459，固化剂536，闪点主漆55，固化剂29，铅笔硬度4h，抗压强度80mpa，折弯强度大于60mpa，拉升强度大于60mpa。