

粘结剂 杨森化工，陶隆化学

产品名称	粘结剂 杨森化工，陶隆化学
公司名称	佛山市三水区陶隆陶瓷原料加工厂
价格	25.00/公斤
规格参数	型号:GA-C30 品牌:杨森化工，陶隆化学 外观:白色粉状
公司地址	佛山市三水工业园区西南园A区45-1号（自编7号）
联系电话	86-75782266519 13929969148

产品详情

型号	GA-C30	品牌	杨森化工，陶隆化学
外观	白色粉状	PH值	7
有效物质含量	98（%）	浊点	0
CAS	无		

釉用粘结剂

前言：在建陶行业中，普遍存在釉浆、泥浆的粘度与比重相矛盾的关系。业者期望能使用高比重的浆料，以减少使用的局限性，如：流动性、干燥速度、吸水速度、含水率、半成品强度、能耗等因素及所造成产品质量缺失，但是常用的cmc却无法以上的要求，釉用粘结剂能很好的改善这些问题。

一、产品代码：

ga-c30

二、技术参数

粘度 30mpa.s(2%的水溶液)

三、产品特性

- 1、具有优良之溶解度。
- 2、加快釉浆施釉后的吸水速度，均匀面釉之干燥。
- 3、浆料的粘结强度好。

4、浆料粘度低，流动性好。

四、产品优点

- 1、同样化妆土、面釉的比重可与使用cmc时，明显提高且流动性好；
- 2、对釉浆的干后粘结强度好，不容易产生起粉和崩釉、脱釉。
- 3、使一次烧成高比重（低含水率）的快干釉浆降低釉坯含水率，能减少釉坯变形度，减少生坯破损。但化妆土用c30时，需视干燥情况调整使用参数。
- 5、低含水率的釉坯，有利于窑炉的快烧。
- 6、对于卫浴产品，提高喷釉比重，可减少喷釉湿重和水份。
- 7、对于外墙产品，提高喷釉比重，可减少流动和色框。

五、使用要求和方法

- 1、用量建议在0.15%-0.30%之间，具体视用户实际解胶试验而定,可与其它原料一齐投入球磨.
- 2、使用c30的化妆土、面釉比重建议在1.85以上。
- 3、实际使用必须先进行浆料解胶试验。解胶剂要尽量少加，常规stpp用量为0.05%-0.15%之间.

六、保存期限：

12个月

七、产品规格

规格	外观	包装材料	袋装数量
ga-c30	白色颗粒	复合防水袋	10kg