

塑性填料标准DL/T5115-2016

产品名称	塑性填料标准DL/T5115-2016
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	3.50/千克
规格参数	包装规格:25kg/箱 型号:SR-2型 材质:丁基腻子
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

GB塑性填料有哪些优点：

GB塑性填料是一种嵌缝止水材料。GB塑性填料有防渗性能好、耐老化，在水压流动性强，塑性大，且具有与混凝土面粘结性强，自粘性好，伸长率大等特点，GB塑性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

塑性填料技术指标DL/T5115-2016

序号 项目 单位 指标

1 浸泡质量损失率

(常温x3600h) 水 % 2

饱和Ca(OH)₂溶液 % 2

10%NaCl 溶液 % 2

2 拉伸黏结性能 常温，干燥 断裂伸长率 % 125

黏结性能 不破坏

常温，浸泡 断裂伸长率 % 125

低温，干燥 断裂伸长率 % 50

300次融循环 断裂伸长率 % 125

3 流动止水长度 mm 130

150(坝高超100m)

4 流淌值(下垂度) mm 2

5 针入度 0.1mm 80

6 密度 g/cm 1.15

注:1出厂检验项目为拉伸黏结性能(常温、干燥)、针入度、密度3项,型式检验项

目为所有项目。有特殊要求时还可增加其他检测项目

2.常温指(23±2) 低温指(-20±2)

3.气温温和地区可以不做低温试验、冻融循环试验。

4.黏结性能中不破坏表示破坏形式为内聚破坏,而不是黏结破坏,此项指标亦作

为对塑性填料配套黏结剂性能的测定。