

# 注塑级 阻燃级E6807LHF LCP 日本住友化学 阻燃级|耐高温|抗化学性35% 玻璃纤维增强

产品名称	注塑级 阻燃级E6807LHF LCP 日本住友化学 阻燃级 耐高温 抗化学性35% 玻璃纤维增强
公司名称	东莞市飞鸥塑胶原料有限公司
价格	58.00/KG
规格参数	住友化学:LCP E6807L:35% 玻璃纤维增强阻燃 日本:住友化学
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园22栋2138房（注册地址）
联系电话	15625538615

## 产品详情

### SUMIKASUPER LCP E6807LHF 物性表

基本编号

[E54705-100988634](#)

[E249884-100962037](#)

填料/增强材料  
特性

长玻璃纤维  
低翘曲性

低粘度

刚性，高

高强度

良好的成型性能

流动性高

耐化学性良好

耐磨损性良好

用途	电气/电子应用领域	
	连接器	
形式	线轴	
加工方法	粒子	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	1.67
收缩率		
流动		0.11
横向流动		0.63
吸水率 (饱和)		0.020
硬度额定值单位制测试方法		101
机械性能额定值单位制测试方法		134
伸长率 (断裂)		4.5
弯曲模量		

280 °C

12500

弯曲强度

屈服, 23 ° C

145

屈服, 200 ° C

29.0

剪切强度

53.0

泊松比

0.41

悬臂梁冲击值(ISO测试方法)

120

无缺口悬臂梁冲击 (6.40 mm)

340

冲击能(ISO测试方法, 未退火)

270

线形热膨胀系数

温度: 150 ° C

6.0E-5

导热系数

0.56