

# 广灵人防工程水泥基防水涂料加盟代理

产品名称	广灵人防工程水泥基防水涂料加盟代理
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

## 产品详情

广州固德乐防水公司成立于2013年，旗下品牌是固德乐防水品牌，是建筑防水行业集研发、设计、生产、销售、施工于一体的高新技术型企业，人防工程水泥基防水涂料加盟代理，致力于为社会提供的建筑物防水、渗漏水修缮材料和科学有效的系统解决方案。固德乐防水厂家研发的产品有几十款，下面为大家介绍其中的一款JS聚合物水泥基防水涂料

### 一、固德乐防水的特性

聚合物水泥防水涂料，是以特定的高技术建筑乳液胶为载体，并配合一定比例的水泥制成。本产品具有优良的粘结性、抗裂性、耐久性和耐酸碱性等功效。该产品无毒、无污染、施工方便，具有显著的环境效益，系新一代环保防水材料。

### 二、防水涂料的用途

- 1、广泛用于外墙、厕浴厨间、地下室、屋面及其它建筑物的防水、防渗漏、防潮等工程。
- 2、用于加气混凝土、空心砖等多孔材料砌体的防渗漏、防潮。

### 三、使用防水涂料方法

- 1.基层处理：基体表面应平整结实，无蜂窝、麻面、无尘土和油污，阴阳角做成弧形；施工前要对基层缺陷部位进行修补。
- 2.涂底胶：在基体表面先刷一遍乳液胶。
- 3.涂防水涂料：按乳液胶：水泥=1：(0.6-0.8)的重量比拌和的防水涂料涂刷三遍，厚度达到防水规范要求，每遍涂刷间隔时间约(1-2h、以不粘手为宜)。

4. 增强处理：防水层若需增强，可采用无纺布或无碱玻纤布作胎体进行增强。

5. 用量：1-2kg/平方

#### 四、固德乐提醒事项

1、js聚合物在使用前应搅拌均匀。

2、水泥42.5以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥，早强水泥不宜使用。

3、乳液应贮存在阴凉处，保存期12个月。

js聚合物改性水泥基材料对聚合物的主要性能指标要求为较低成膜温度(MFFT)和玻璃化温度。较低成膜温度即聚合物乳液颗粒有足够活动性，能相互凝聚，干燥后形成连续膜的较低温度，当干燥温度大于MFFT时，可以形成连续的聚合物膜。其决定着聚合物改性水泥基材料的可施工温度。玻璃化温度(Tg)即聚合物由柔性向脆性转变的温度。当温度高于聚合物玻璃化温度Tg时，材料受载时产生弹性变形；当温度低于Tg时，材料易产生脆性破坏。

#### js聚合物改性水泥基材料——[施工流程]

基面处理 施工高度标识 配料 细部节点增强处理 一遍大面施工 第二遍大面施工 防水层自检，  
修补 闭水试验 防水层验收交付

#### js聚合物改性水泥基材料——[施工要点]

(1) 基面处理：施工部位的管道、设备底座等安装固定完毕；阴角做圆弧或倒角处理，凹凸不平处应填补平整；铲除浮浆、砂浆疙瘩，清理干净；基面应坚实平整、干净、无尘土、无油污，无明水。

施工高度标识：淋浴花洒部位施工高度1.8米；其他部位1.2米。

(2) 配比及参考用量： Ⅰ型 液料：粉料=1:0.8~1（重量比）； Ⅱ型  
液料：粉料=1:1.5~1.8（重量比）；

先将定量的液料加入搅拌桶，再将定量的粉料加入搅拌桶，采用机械搅拌器搅拌3-5分钟，至料中不含团粒即可。

参考用量：1mm防水涂膜大概消耗涂料1.8kg/m<sup>2</sup>。

(3) 细部节点增强处理：阴角、管根、水落口等按要求做300mm宽涂料+无纺布增强处理。

JS聚合物水泥基防水涂料，综合了有机材料弹性高和无机材料耐久性好的特点，既有一定的刚性，又具有一定的韧性，并且具有很高的粘结性，涂层可以做得很薄，可在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、各种保温层、各种防水层如：沥青、橡胶、SBS、APP、聚氨酯等基面上直接施工，广泛适

用于屋面、厨卫间、地下室、水池、隧道、桥梁、水库和其它建筑工程。

产品介绍：“固德乐”牌JS聚合物水泥防水涂料

是以优良改性乳液，添加多种助剂和精制无机填料配制而成的一种双组份弹性防水涂料。涂膜固化后具有与基层粘结牢固、柔韧性好等性能特点。

产品特点：1、优异的粘结性能，可在潮湿基面上施工，基材适应性广，施工简便。2、液料和粉料混合易于搅拌，涂膜弹性大，拉伸强度高。3、耐候、耐老化性能好，抗冻、抗开裂性强，防水寿命长。4、水性涂料，绿色环保，无毒、无味、无污染。

适用范围：适用于建筑屋面、地下室、厨房、卫生间、阳台的防水防潮工程。

施工工艺：

基面处理：基层应坚实、平整、干燥，无起砂、裂纹、凹凸不平等缺陷，无浮灰、油迹等污浊物。材料制备：按产品包装桶标明的液粉料比进行配料，先将乳液倒入搅拌桶中，然后将粉料徐徐掺入，边倒边用搅拌器搅拌，搅拌时间约为5分钟，直至搅拌料充分混合均匀，无团粒。

细部处理：在大面积防水层施工前，需使用固德乐水不漏将阴阳角、管根等接缝处做成圆弧状。大面涂刷：先润湿基面，无明水，即可大面涂刷，一般应涂刷2-3遍，涂膜厚度宜为1.5mm-2mm，每遍涂刷时，需待遍防水涂膜完全固化，才可进行下一遍涂刷，前后两遍涂布方向应垂直。后期养护：施工后应对防水层进行隔离保护，防止破坏，保证通风干燥，待完全干固后才可进行闭水试验。

广灵人防工程水泥基防水涂料加盟代理由广州德乐建材有限公司提供。广灵人防工程水泥基防水涂料加盟代理是广州德乐建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：柯生。