

美国陶氏331液体环氧树脂dow 331

产品名称	美国陶氏331液体环氧树脂dow 331
公司名称	珠海中正达企业有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:D.E.R331J 产品等级:优等级 生产厂家:陶氏
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市名门大厦1818室QQ525134966@qq.com
联系电话	86 0756 8126666 13825090987

产品详情

牌号	D.E.R331J	产品等级	优等级
生产厂家	陶氏	固体含量	75 (%)
粘度	11000 (mPas)	用途	? 粘合剂
CAS	der		

d.e.r.TM 331TM液体环氧树脂概述 d.e.r.TM 331TM 液体环氧树脂是由环氧氯丙烷和双酚a两种物质反应生成的液体产品。简介 d.e.r. 331 环氧树脂一种应用最为广泛的通用型液体环氧树脂。它已被公认为标准树脂产品。并且在其基础上开发了许多种类的树脂。一系列的室温固化剂可以和该液体环氧树脂配合使用，最常用的为脂肪族多胺、聚酰胺、酰胺基胺、脂环族胺类以及这些固化剂改性物。通过在高温下固化该树脂，可以提高某些特性，如耐化学性和玻璃化转变温度。如果采用酸酐或催化型固化剂，则需要进行高温固化，并且需要长时间的后固化以获得最终性能。典型应用

本产品适用的应用包括：• 粘合剂 • 浇注和模具 • 土木工程 • 复合材料 • 汽车涂料 • 罐头和卷材涂料 • 船舶和防护涂料 • 光固化涂料 • 灌封和封装性能(1) 数值 方法环氧当量 (g/eq) 182 – 192 astm d-1652环氧百分比 (%) 22.4 – 23.6 astm d-1652环氧基含量 (mmol/kg) 5200 – 5500 astm d-1652颜色 (铂钴法) 最大值75 astm d-1209粘度 @ 25 ° c (mpa • s) 11000 – 14000 astm d-445可水解氯含量 (ppm) 最大值500 astm d-1726水份含量 (ppm) 最大值700 astm e-203密度 @ 25 ° c (g/ml) 1.16 astm d-4052环氧氯丙烷含量 (ppm) 最大值5 dowm 101321