

昆山腻子粉成分含量检测 有害物质检测

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 昆山腻子粉成分含量检测 有害物质检测 |
| 公司名称 | 浙江广分检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662248593 18662248593 |

产品详情

腻子粉是漆类施工前，对施工面进行预处理的一种表面找平粉状材料，主要目的是填充施工面的孔隙及矫正施工面的曲线偏差，为获得均匀、平滑的漆面打好基础，下面英格尔检测带大家去了解各种腻子粉的配方：

腻子粉配方大全（值得收藏）

1、普通内墙腻子粉配方

NSJF-4B胶粉2~2.2%、双飞粉(或滑石粉)98%

2、普通高硬内墙腻子粉配方

NSJF-4B胶粉1.8~2.2%、双飞粉(或滑石粉)90~60%、熟石膏粉(建筑石膏、半水石膏)10~40%

3、高硬耐水内墙腻子粉配方配方

配方一：1NSJF-3B胶粉1~1.2%、双飞粉70%、灰钙粉30%

配方二：NSJF-3B胶粉0.8~1.2%、双飞粉60%、灰钙粉20%、白水泥20%

4、高硬耐水洗防霉内墙腻子粉配方

配方一：NSJF-6A胶粉0.4~0.45%、双飞粉70%、灰钙粉30%

配方二：NSJF-6A胶粉0.4~0.45%、双飞粉60%、灰钙粉20%、白水泥(425#)20%

5、高硬耐水洗防裂外墙腻子粉配方

配方一：NSJF-2A胶粉1.5~1.9%、白水泥(黑水泥)40%、双飞粉30%、灰钙粉30%、耐思防裂添加剂1~1.5

%

配方二：NSJF-2A胶粉1.7 ~ 1.9%、白水泥(黑水泥)40%、双飞粉40%、灰钙粉20%、耐思防裂添加剂1 ~ 1.5%

配方三：NSJF-2A胶粉2 ~ 2.2%、白水泥(黑水泥)40%、双飞粉20%、灰钙粉20%、石英粉(180#砂)20%、耐思防裂添加剂2 ~ 3%

配方四：NSJK-6B胶粉0.6 ~ 1%、白水泥(425#)40%、灰钙粉25%、双飞粉35%、耐思抗裂添加剂1.5%

配方五：NSJF-2胶粉2.5 ~ 2.8%、白水泥(黑水泥)35%、双飞粉30%、灰钙粉35%、耐思防裂添加剂1 ~ 1.5%

6、弹性耐水洗外墙防裂腻子粉参考配方

NSJF-11B胶粉0.8 ~ 1.8%、白水泥(黑水泥)30%、双飞粉40%、灰钙粉30%、耐思防裂添加剂1 ~ 2%

7、马赛克条形瓷砖外墙防裂腻子粉参考配方

配方一：NSJK-6B胶粉1 ~ 1.3%、白水泥(425#)40%、灰钙粉20%、双飞粉20%、耐思抗裂添加剂1.5%、石英砂120目(或烘干河砂)20%

配方二：NSJF-2胶粉2.5 ~ 3%、白水泥(黑水泥)40%、双飞粉20%、灰钙粉20%、石英粉(180#砂)20%、耐思防裂添加剂2 ~ 3%

配方三：NSJF-2胶粉2.2 ~ 2.8%、白水泥(黑水泥)40%、双飞粉40%、灰钙粉20%、耐思防裂添加剂1 ~ 1.5%

8、弹性马赛克瓷砖外墙耐水洗防裂腻子粉参考配方

NSJF-11B胶粉1.2 ~ 2.2%、白水泥(黑水泥)30%、双飞粉30%、灰钙粉20%、石英粉(砂)20%、耐思防裂添加剂2 ~ 3%

9、柔性内墙腻子粉参考配方

配方一：NSJF-1胶粉1.3 ~ 1.5%、双飞粉80%、灰钙粉20%

配方二：NSJF-1胶粉1.3 ~ 1.5%、双飞粉70%、灰钙粉20%、白水泥10%

10、柔性外墙腻子参考配方

配方一：NSJF-1胶粉1.5 ~ 1.8%、双飞粉55%、灰钙粉10%、白水泥35%、耐思抗裂添加剂0.5%

11、彩色外墙腻子粉配方

NSJF-6彩色腻子胶粉1 ~ 1.5%、白水泥425#10%、精制灰钙粉(氧化钙 70%)15%、耐思防裂添加剂2%、纳基膨润土5%、石英沙(白度 85%硅 99%)15%、黄色彩玉粉52%、彩色腻子耐思改性剂0.2%

12、瓷砖黏合剂配方

瓷砖黏合剂胶粉(NSJF-9)1.3%、普通硅酸盐水泥48.7%、建筑砂(150~30目)50%

13、干粉界面剂配方

干粉界面剂胶粉(NSJF-9A)1.3%、普通硅酸盐水泥48.7%、建筑砂(150~30目)50%

14、瓷砖防霉填缝剂配方

配方一：NSJF-9B胶粉1.5 ~ 2%、普通硅酸盐水泥(425#)30%、高铝水泥10%、石英砂30%、双飞粉28%

配方二：NSJF-9B胶粉3 ~ 5%、普通硅酸盐水泥(425#)25%、高铝水泥10%、石英砂30%、双飞粉26%、颜料5%

15、干粉防水涂料配方

防水涂料胶粉NSJF-15A0.7 ~ 1%、水泥425#(黑水泥)35%、灰钙粉20%、石英砂(细度>200目)35%、双飞粉10%

16、石膏粘结胶粉配方

配方一：NSJF-5石膏粘结胶粉0.7 ~ 1.2%、熟石膏(半水石膏、石膏粉)

配方二：NSJF-5石膏粘结胶粉0.8 ~ 1.2%、熟石膏(半水石膏、石膏粉)80%、双飞粉(重钙)20%

17、粉刷石膏粉配方

配方一：NSJF-5B石膏粉刷胶粉0.8 ~ 1%、熟石膏(半水石膏、石膏粉)

配方二：NSJF-5B石膏粉刷胶粉0.8 ~ 1.2%、熟石膏(半水石膏、石膏粉)80%、双飞粉(重钙)20%

18、水性木器腻子粉的配方

水性木器腻子胶粉(NSJF-12)8 ~ 10%、双飞粉(重钙粉)60%、石膏粉24%、滑石粉6 ~ 8%

19、高硬石膏腻子粉配方

腻子胶粉(NSJF-22)0.5 ~ 1.5%、熟石膏粉(建筑石膏、半水石膏)88%、滑石粉(或双飞粉)10%、石膏缓凝剂1%

20、普通石膏腻子粉配方

腻子胶粉(NSJF-22)1 ~ 2%、熟石膏粉(建筑石膏、半水石膏)70%、滑石粉(或双飞粉)30%、石膏缓凝剂1%