PPS日本东丽A505D7加45%玻璃矿物PPS

产品名称	PPS日本东丽A505D7加45%玻璃矿物PPS
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本东丽 型号:A505D7
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

Torelina A505D7

聚苯硫醚

45% 玻璃纤维增强材料

Toray Resin Company

产品说明:
Torelina A505D7是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为45% 玻璃纤维增强材料。
它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。
总体
材料状态
已商用:当前有效
资料 1
Technical Datasheet (Japanese)
搜索 UL 黄卡
Toray Resin Company

供货地区		
北美洲欧洲亚太地区		
填料/增强材料		
玻璃纤维增强材料, 45% 填料按重量		
外观		
自然色		
部件标识代码		
> PPS-GF45 <		

Torelina

额定值		
单位制		
测试方法		
密度		
1.73		
g/cm		
ISO 1183		
收缩率 2		
内部方法		

物理性能



流量:3.00 mm

0.18

吸水率 (23°C, 24 hr)

0.020

ISO 62

Flow Length 3 (320 ° C, 1.00 mm)

mm

硬度

洛氏硬度 (R 计秤)

122

ISO 2039-2

机械性能

拉伸应力 (屈服, 23°C)

185

MPa

拉伸应变 (断裂, 23°C)	
1.4	
弯曲模量 (23°C)	
17000	
ISO 178	
弯曲强度 (23°C)	
265	

ISO 527-2

摩擦系数 (与钢 - 静态)

kJ/m

10

ISO 179

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)
> 260
° C
ISO 75-2/A
woo la car
熔融温度
278
ISO 11357-3
线形膨胀系数

热性能

ISO	11359-2
-----	---------

流动:-40到 150°C

0.000019

cm/cm/ ° C

横向:-40到 150°C

0.000030

电气性能

体积电阻率

1.0E+16

 $\mathsf{ohm} \, \cdot \, \mathsf{cm}$



IEC 60093

IEC 60250可燃性

UL 阻燃等级

V-0

UL 94备注