环氧富锌底漆

产品名称	环氧富锌底漆
公司名称	山东群冈特种涂料有限责任公司
价格	20.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场C座718室
联系电话	13355186924

产品详情

环氧富锌底漆

组成特点:

该漆由锌粉、由A组分环氧树脂为基料并加入超细锌粉,环氧树脂等为一组份(A)以固化剂为B组分采用聚酰胺树脂作为固化剂配制而成的双组成份重防腐底漆,具有常温干燥,锌粉不易沉淀等特点。

功能性和用途:

该漆漆膜中锌粉含量较高,具有阴极保护作用,有良好的附着力和优异的耐水性、防锈性能。还具有漆膜快干,抗油等特点,能与大部分防锈漆以及面漆配套。漆膜厚度控制住20微米左右不影响焊接性能。该漆可作为造船各部位和桥梁的钢板抛丸喷砂处理后的保养底漆,钢结构表面的防腐涂层

颜 色: 锌灰色

闪 电:约27

基本参数: 干燥时间(25 相对的湿度65%)表干0.5小时实干24小时固化7天

涂装配套与施工:

1、涂装前首先将该漆A、B两中组分按规定比例混合搅拌均匀熟化半小时即可进行涂装施工。

配漆 A组分: B组分=10:1,配制后使用时期(25)8小时。

2、该漆用刷涂、滚涂和高压无空气喷涂等方法施工即可。

- 3、使用量参数:作为保养底漆80克/㎡,干膜厚度20微米。作为防锈漆约270/㎡,干膜厚度70微米。
 - 4、稀释剂:环氧稀释剂。
- 5、金属表面处理:为了对金属物的保护作用,钢铁表面需要经抛丸或喷砂方法处理、除去氧化皮、铁锈油污等,达到瑞典除锈标准Sa2.5级后才能涂装。
 - 6、后道配套涂料:环氧云铁厚浆底漆、环氧沥青系列涂料、氯化橡胶涂料。
 - 7、施工环境低于10 固话反应迟缓。

包装规格: 环氧富锌底漆浆(A组份)25kg/桶,固化剂(B组份)2.5kg/桶。

贮存期: 一年