

## 2cm聚乙烯闭孔泡沫板 南阳L-1100型建筑用沉降缝 2022新闻

产品名称	2cm聚乙烯闭孔泡沫板 南阳L-1100型建筑用沉降缝 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	570.00/m
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

2cm聚乙烯厚闭孔泡沫板 南阳L-1100型建筑用沉降缝 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

聚乙烯闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、机场桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

聚乙烯闭孔泡沫板产品使用方法：

施工时聚乙烯闭孔泡沫板可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。聚乙烯闭孔泡沫板有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学药品性，耐老化性是其材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

#### 聚乙烯泡沫塑料成型方法

挤出法：挤出法是将含有发泡剂的聚乙烯熔融物料从挤出机头口模挤出，熔融物料从高压降为常压时，溶于熔融物料中的气体膨胀而进行发泡。

发泡剂的加入形式有三种：在树脂中加入热分解型发泡剂；在挤出机中部熔融段加压注入低沸点液体发泡剂；用浸渍法制备含有挥发性发泡剂的可发性珠粒然后再挤出发泡。

第yi种称为化学发泡，用于很多低发泡制品，如电线电缆电绝缘层的制备。第三种需在挤出之前制备可发性珠粒。

## 可发性聚乙烯珠粒工艺

典型配fang 原料用量/质量份 原料用量/质量份 低mi度聚乙烯100 过氧化二异丙苯0.4~0.6  
偶氮二甲酰胺12~17 氧化锌2~4

生产工艺简述 首先将各组分在低于交联剂的分解温度（140℃）下混炼均匀，压延成片材，切成方形颗粒。然后将颗粒经挤出机挤出，进入85~95℃的热水中切成半球型颗粒，再将此颗粒放入多孔模具中，在0.3~0.5MPa的压力下使树脂交联，在0.5~1.0MPa的压力下使发泡剂分解，树脂发泡充满模腔，冷却、脱模，制成泡沫制品。

- 1、聚闭孔泡沫塑料板各项性能均较好（接近海绵橡胶），性价biyou，机场道面胀缝应优先选用。
- 2、海绵橡胶是优zhi的胀缝材料，目前价格稍贵，从发展使用寿命长、维护费用低的高性能水泥混凝土道面而言，应该选用其作为配套使用的高性能胀缝材料。
- 3、PVC泡沫塑料的综合性能差；木质板材回弹能力低，且吸水率高，易腐朽，难以封填胀缝，两者均不适宜作机场混凝土道面的胀缝材料。