

TPU物性表台湾日胜BTH-98A

产品名称	TPU物性表台湾日胜BTH-98A
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:热塑性弹性体 厂家(产地):台湾日胜总代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

TPU物性表台湾日胜BTH-98A

物性

Properties

单位

Units

测试方法

Test Method

EMH-85A

EMH-90A

EMH-95A

EMH-98A

EMH-64D

硬度

Hardness

Shore A

DIN-53505

85 ± 2

90 ± 2

95 ± 2

Shore D

DIN-53506

56 ± 2

64 ± 2

拉伸强度

Tensile Strength

Kg/cm²

DIN-53504

>310

>320

>340

>350

伸长率

Elongation

%

>450

>420

>370

撕裂强度

Tear Strength

Kg/cm

DIN-53515

>80

>100

>120

>140

>150

膜量

Modulus

>45

>60

熔融指数

Melt Flow Index

g/10min

DIN 53735

$15 \pm 5 @185$

$20 \pm 5 @190$

20 ± 5@195

25 ± 5@190

建议干燥条件

Recommended Drying Condition

90~110 /3hr

建议加工温度

Recommended Processing Temp

180~195

185~200

190~205

190~2

台湾日胜