

# 高分子缝织聚酯布

产品名称	高分子缝织聚酯布
公司名称	郑州京宇防水材料有限公司
价格	.00/卷
规格参数	品牌:豫京宇 产地:河南
公司地址	新郑市辛店镇岳庄（天宇无纺布制品厂院内）
联系电话	13526898098 13183008444

## 产品详情

### 产品简介

织聚酯布独特的透气性保证了防水层的透气性，使防水层下由于温度变化形成的水汽能得到及时的排出，防水层和基面的粘结力不会受到水汽的影响，从而保证了防水层的长久寿命。缝织聚酯布是和无纺布是有本质区别的，无纺布的纤维是没有方向性的，而且它不透水，用无纺布作为防水层的加强材料形成的防水层是脱层的，而且涂料也不能很好的浸渍无纺布，所以寿命是很短的。而我们的缝织聚酯布经度方向是有加强线的，纤维是按照维度方向成股排列的，所以它的力学性能优越。

### 应用范围

聚酯布主要用于JS,丙烯酸，聚氨酯聚等防水涂料结合使用，更容易把防水涂层刷出厚度，且涂刷的也更均匀:质量好的聚酯布还能极大的提升防水涂层强度，-整块聚酯布做的防水涂层受力面积更大，从而可以消除分散建筑因沉降，热胀冷缩因外力引起的结构布应力，大大延长防水涂层的使用寿命。

### 产品规格

每排缝织线间距6mm。

每排缝织线针距4-5mm。

正面为单股聚酯线,背面为双股聚酯线。

幅宽分为:10cm,25cm,100cm。

卷长:50m。

单位面积质量:60g/ m<sup>2</sup>、 120g/m<sup>2</sup>。

## 工艺流程

### 折叠基层预处理

#### A、基层检查:

施工前应检查屋面基层状况以确保屋面干净、平整、无冰冻物、无潮湿、疏松颗粒、凸出物或其它可能妨碍防水系统粘结性的杂物。

#### B、基层预处理:

- 1、对不需防水的区域进行防护;
- 2、用扫帚、毛刷清扫灰尘及其它疏松附着物。
- 3、对伸出管道、落水口、缝隙联结处、拐角处,应用防水系统进行预先单独处理(一层基层涂料加尺寸合适的缝织聚酯布加一层基层涂料)。

### 折叠应用范围处理

#### A、金属屋面搭接处:

金属屋面搭接处先涂一层基层涂料,在其仍为湿润时,把15~20厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,以至全干。

#### B、金属屋面的突出物(如烟囱、出气孔、风机口等)

裁剪尺寸、形状合适的缝织聚酯布,并按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层基层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。

#### C、金属屋面固件:

用10 cm × 10cm的缝织聚酯布,按上述同样的方法处理。

#### D、金属屋面天沟:

天沟搭接缝,落水口等处先用金属屋面防水系统进行局部防水处理,然后在更大防水范围涂一层涂料,在其仍为湿润时铺上缝织聚酯布,再从上面用浆料充分浸润缝织聚酯布,以至全干.至少12小时后,最后再涂一层浆料。

E、在做好防水处理的区域涂一或二层表层涂料,表层涂料的总涂覆率为35平方米/20升(建议分两次涂刷,保持总涂覆率不变)。

F、基层涂料的单层的涂覆率为40平方米/20升.