

SURLYN挤出高透明沙林树脂美国杜邦9910

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | SURLYN挤出高透明沙林树脂美国杜邦9910 |
| 公司名称 | 东莞塑运塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:沙林树脂 |
| 公司地址 | 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商 |
| 联系电话 | 15338001126 15338001126 |

产品详情

SURLYN 美国杜邦 9950包覆 耐高温运动器材领域

SURLYN 美国杜邦 1652SB 沙林树脂 Surlyn 离聚物 塑料米 购工厂余料

全国供应注塑级SURLYN 美国杜邦 9910沙林树脂塑胶原料

代理 塑胶原料 SURLYN 美国杜邦PC2000 注塑级 高透明 香水瓶盖专用

增韧级SURLYN美国杜邦8920抗化学性沙林树脂高尔夫球和瓶盖专用

美国杜邦进口Surlyn 8670 共聚物

沙林树脂 美国杜邦 PC2000 SURLYN 香水瓶盖透明原料

供应美国杜邦EMAA 离聚物 Surlyn 9320 挤出成型三元共聚物

美国杜邦 SURLYN 8920塑料原材料 杜邦 SURLYN塑化原料代理商

高尔夫球原料 沙林树脂8940美国陶氏杜邦 surlyn沙林塑料

沙林

陶氏杜邦 沙林树脂 9910 挤出 高透明 Surlyn

美国杜邦 SURLYN 8920塑料原料 杜邦 SURLYN塑料米代理商

DuPont杜邦 增韧剂 抗冲改性剂Surlyn 9320 原装供应 美国进口

四川优质供应 SURLYN 美国杜邦 8920 注塑级沙林塑料树脂工程塑料

SURLYN美国杜邦8920沙林树脂高透明 香水瓶盖 消费品领域应用

共聚物SURLYN美国杜邦PC350 高透明香水瓶盖料

沙林树脂 SURLYN 美国杜邦 1652SB /1652SR低温抗冲击韧性

吹塑薄膜电子电器部件SURLYN 美国杜邦 AD 1032 Surlyn原料

沙林树脂 美国杜邦 9320 surlyn塑胶 抗化学药品性 高透明

SURLYN美国杜邦 沙林树脂 2601 薄膜 流延薄膜 塑胶原料

surlyn陶氏杜邦 9020 抗化学腐蚀surlyn树脂 热稳定SURLYN沙林树脂

Dupont杜邦沙林SURLYN 1601 美国杜邦

SURLYN 1652 美国杜邦 乙烯酸共聚物离聚物 吹膜 片材挤出材料

注塑吹塑级SURLYN杜邦1652SR 香水瓶 高尔夫球 滑雪器材

耐刮擦SURLYN 美国杜邦 8920 出色抗磨损 用于运动器材

SURLYN 美国杜邦 沙林树脂 9650 共聚物 塑胶粒

隆声原料代理SURLYN EMAA 美国杜邦 8920 板材级 挤出成型

供应树脂 美国杜邦Surlyn EMA 8940 瓶盖塑胶原料 吹塑成型应用

SURLYN 美国杜邦 9320吹塑级运动器材消费品领域

SURLYN 树脂 美国杜邦 8945 高流动 可注塑 吹塑 片材挤出

SURLYN 美国杜邦 HPF1000 香水瓶盖 霜 膏容器

注塑级SURLYN 美国杜邦 PC350 塑胶原料 沙林树脂

低硬度沙林料 SURLYN 美国杜邦 9320沙林树脂 抗磨损 熔解度高

沙林树脂SURLYN 美国杜邦PC-2000高光泽 包装 香水化妆品瓶盖料

SURLYN 美国杜邦AE4500 注塑级 高流动 进口SURLYN工程塑胶原料

高尔夫球料 美国杜邦 沙林树脂SURLYN 9910 超韧 高透明

SURLYN 1705美国杜邦

1705美国杜邦

透明吹膜级正牌级原料 SURLYN美国杜邦9650

SURLYN 美国杜邦 9320 注塑级 高透明 高冲击 用于化妆瓶盖 运动器材

SURLYN 美国杜邦 沙林树脂9150 高透明EMAA 高抗冲 硬度63D

9720 SURLYN 沙林树脂 共聚物 陶氏杜邦 抗氧化性 低速凝固晶体

SURLYN 美国杜邦沙林树脂 8940 高尔夫球壳 瓶盖用料

吹塑成型各种手柄应用SURLYN 美国杜邦 9320 Surlyn塑胶原料

1555 SURLYN 美国杜邦 沙林树脂 共聚物 抗氧化性 收工厂余料

全国供应 SURLYN美国杜邦 2601 薄膜 流延薄膜 沙林树脂 塑胶原料