

LCP

E4008日本住友化学可焊接机械强度高耐化学性低粘度耐老化玻纤增强

产品名称	LCP E4008日本住友化学可焊接机械强度高耐化学性低粘度耐老化玻纤增强
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	25.60/kg
规格参数	品牌:LCP 型号:E4008 特性级别:标准料
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

产品详情

注射额定值单位制干燥温度150 ° C干燥时间3.0hr建议的大水分含量0.010%料斗温度20.0 到 30.0 ° C料筒后部温度335 到 345 ° C料筒中部温度350 到 360 ° C料筒前部温度350 到 360 ° C射嘴温度350 到 360 ° C加工（熔体）温度350 到 360 ° C模具温度80.0 到 120 ° C注塑压力50.0 到 150MPa保压50.0 到 150MPa背压0.00 到 3.00MPa