

# ABS工程塑料销售价 来宾ABS工程塑料 研滔塑料

产品名称	ABS工程塑料销售价 来宾ABS工程塑料 研滔塑料
公司名称	东莞市研滔塑料工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦一龙路196号
联系电话	13480614828 13480614828

## 产品详情

塑料ABS也可以说是聚的改性，比HIPS有较高的抗冲击强度和更好的机械强度，具有良好的加工性能，可以使用注塑机、挤出机等塑料成型设备进行注塑、挤塑、吹塑、压延、层合、发泡、热成型，还可以焊接、涂覆、电镀和机械加工。ABS的吸水性比较高，加工前需进行干燥处理，ABS工程塑料销售，干燥温度为70~85℃，干燥时间为2~6h；ABS制品在加工中容易产生内应力，如应力太大，ABS工程塑料销售价，致使产品开裂，应进行退火处理，把制件放于70~80℃的热风循环干燥箱内2~4h，再冷却至室温即可。

塑料ABS的性能检测应注意：

### (2) 力学性能

ABS有优良的力学性能，其冲击强度较好，可以在极低的温度下使用。即使ABS制品被破坏，ABS工程塑料批发，也只能是拉伸破坏而不会是冲击破坏。ABS的耐磨性能优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS的蠕变性比PSF及PC大，来宾ABS工程塑料，但比PA和POM小。ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。

### (3) 热学性能

ABS属于无定形聚合物，无明显熔点；熔体粘度较高，流动性差，耐候性较差，紫外线可使变色；热变形温度为70—107℃（85左右），制品经退火处理后还可提高10℃左右。对温度，剪切速率都比较敏感；ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40℃到85℃的温度范围内长期使用。

电镀级ABS塑料用于制造汽车部件、各种旋钮、铭牌、装饰品和日用品；

透明级ABS塑料用于制造度盘、冰箱内食品盘等。

ABS树脂的大应用领域是汽车、电子电器和建材。

汽车领域：汽车仪表板、车身外板、内装饰板、方向盘、隔音板、门锁、保险杠、通风管等很多部件。

电器方面：电冰箱、电视机、洗衣机、空调器、计算机、复印机等电子电器中。

建材方面：ABS管材、ABS卫生洁具、ABS装饰板广泛应用于建材工业。

此外ABS塑料还广泛的应用于包装、家具、体育和娱乐用品、机械和仪表工业中。

ABS工程塑料销售价-来宾ABS工程塑料-研滔塑料(查看)由东莞市研滔塑料工业有限公司提供。东莞市研滔塑料工业有限公司是一家从事“塑胶原料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“研滔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使研滔塑料在工程塑料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！