

106A/106B导热灌封型环氧树脂

产品名称	106A/106B导热灌封型环氧树脂
公司名称	石家庄利鼎电子材料有限公司
价格	28.00/吨
规格参数	
公司地址	石家庄高新区湘江道319号026-502
联系电话	86-031180660330 18032162727

产品详情

产品型号：106a/106b

产品名称：106a/106b导热灌封型环氧树脂重量比(weight ratio) 106a：106b = 100：25—特点:

除具备一般环氧树脂灌封材料的特点外,特别具有:1、导热性能和耐热性能十分优异.2、柔韧性好、机械强度高.3、线性膨胀系数和体积收缩率小.4、阻燃性能好.二.用途:适用于高导热、高耐温及耐冷冻的电子产品的灌封.三.外观及特性:

项目	106a	106b
黏度(40 cps)	11000-15000	40-50
颜色	黑色(或指定)	淡黄

四、使用工艺：1、将a料预热至60。2、将欲灌封的电子元器件在100 加热，驱除潮气。3、按照比例将a、b料混合均匀，对电子元器件进行灌封。4、按固化条件进行固化，固化后的元器件随炉冷却后才可以取出。四.固化条件:75 下2.5小时+105 下1.5小时(或根据要求室温固化)五.可使用时间:25 下8小时.六.106a/106b之固化物性能:

项目	测试方法	数值
温度循环	(-55 +155)	10次无开裂
潮湿	15 时湿度51%	ir无增加
功率老化	全动态96h	无击穿
阻燃性	ul-94	v-0
体积电阻率(/cm)	astm d257	1.0×10^{14}
表面电阻率()	astm d257	1.0×10^{14}
耐电压(kv/mm)	astm d14	925
导热系数(w/m.k)		0.95
硬度	shore d	100

七.储存期室温密闭条件下为6个月.以上数据仅供参考

地址：石家庄市开发区湘江大道319号天山科技园6#502电话：0311-87319869 87319879

电话：15032786879 齐经理