## 防腐耐火薄型钢结构防火涂料节能环保欢迎订购

产品名称	防腐耐火薄型钢结构防火涂料节能环保欢迎订购
公司名称	廊坊安领防火材料有限公司
价格	2300.00/吨
规格参数	品牌:晖安 储存要求:阴凉干燥处 在容器中的状:搅拌后呈均匀状态
公司地址	河北省廊坊市大城县城西工业区小孟桥村
联系电话	0316-5956328 18832635557

## 产品详情

防腐耐火薄型钢结构防火涂料节能环保欢迎订购

## 室内厚型钢结构防火涂料的施工方法:

- 1、清除钢结构表面的浮尘与油污,检查防锈漆是否有漏涂之处,如有,先除锈再补刷防锈漆(钢结构须涂刷合格防锈漆,严禁使用假、冒、伪劣产品)。
- 2、遍,也叫打底,使用本厂提供的液料与粉料配比为=5:3(重量比),此料用手提搅拌钻在桶内搅拌均匀,喷涂厚度为2—3Mm左右,必须盖全防锈漆。
- 3、第二遍,待遍实干后用手扣一下,看是否牢固再喷涂,用本厂液料:粉料按5:3(重量比)配料,此料可在搅拌机内搅拌均匀即可,喷涂厚度7—9mm。
- 4、第二遍达表干后即可喷涂第三遍,配比方法同第二遍,厚度9—10mm。
- 5、搅拌液料、粉料时,须按配比先倒入液料搅拌2—3分钟,然后加入粉料搅拌10—15分钟。
- 6、配出涂料稀稠度可少量加水调节。
- 7、压缩机空气压力 > 0.4mpa, 喷枪离作业面 35cm。
- 8、操作环境不得有雨水冲淋,当风力>4级应有挡风措施或不宜施工,施工后的涂层应避免雨水冲淋。
- 9、如需要表面抹平处理,二遍喷完以后开始抹平,抹平前的涂料不能实干(如实干可在涂料表面涂刷一遍胶,方可进行抹平)抹平厚度以3—5mm为宜(潮干抹平)。

10、	以上施工工艺及喷涂厚度须严格执行,否则会出现质量问题。