

# 注塑级美国杜邦 加纤43%聚酰胺 增强级 塑胶原料颗粒 PA66 70G43L

产品名称	注塑级美国杜邦 加纤43%聚酰胺 增强级 塑胶原料颗粒 PA66 70G43L
公司名称	东莞市飞鸥塑胶原料有限公司
价格	34.00/KG
规格参数	杜邦:PA66 70G43L:43% 玻璃纤维增强 美国:杜邦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园22栋2138房 (注册地址)
联系电话	15625538615

## 产品详情

PA66 70G43L 43% 43%

43%

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	吸水率	24小时浸渍(23 )	ASTM D-570	0.6	%
	吸水率	饱和(23 )	ASTM D-570	4.7	%
物理性能	比重		ASTM D-792	1.51	
机械性能	断裂伸长率	23 ,50%RH	ASTM D-638	3	%
	断裂伸长率	23 ,DAM	ASTM D-638	2	%
	挠曲模量	23 ,DAM	ASTM D-790	11032	MPa
	埃佐冲击强度	23 ,DAM	ASTM D-256	133	J/m
	拉伸强度	23 ,50%RH	ASTM D-638	144.7	MPa
	拉伸强度	23 ,DAM	ASTM D-638	206.8	MPa
	挤剪强度	23 ,DAM	ASTM D-732	93	MPa
	洛氏硬度M	DAM	ASTM D-785	M103	
	挠曲模量	23 ,50%RH	ASTM D-790	8274	MPa
	埃佐冲击强度	23 ,50%RH	ASTM D-256	186	J/m
电气性能	介电强度	(分步法)DAM	ASTM D-149	410	volts/mil
	热性能	热畸变温度	1.8MPa	ASTM D-648	252

熔点	50%RH	ASTM D-789	255	
线性热膨胀系数		ASTM D-696	$2.2 \times 10^{-5}$	m/m/
熔点	DAM	ASTM D-789	255	