

兰州市植筋锚固胶 安建宏业

产品名称	兰州市植筋锚固胶 安建宏业
公司名称	北京安建宏业科技有限公司内蒙古分公司
价格	20.00/公斤
规格参数	安建宏业:配比：1：3 AJ:抗压强度：20Mpa 兰州:包装：桶
公司地址	土默特左旗金山花园5号楼2单元102室
联系电话	15326029679

产品详情

AJ501植筋锚固剂

产品简介

AJ-501欢颜植筋锚固胶系A、B双组份改性环氧类结构胶，具有抗拉强度大，与各种基材（混凝土、砖、石材）相容性好等特点，耐老化，可广泛应用于架构改造，设备安装，幕墙锚固安装等钻孔锚固钢筋螺栓。

产品特点

1、改性环氧类树脂，粘接强度高，承载快，抗拉力大，抗疲劳。2、耐腐蚀，耐湿热老化，抗震动。3、锚固效果如同预埋，成本低。4、固化后无膨胀、收缩，对基材补造成破损。5、无毒，环保，补含挥发溶剂

应用范围

- 1、本产品应用于各种建筑物结构中的钢筋埋植与螺栓锚固，工程建筑加固基各种设备基础的锚固、锚牢。
- 2、建筑物加固、补强，结构框架、剪力墙植筋。
- 3、矿上巷道顶壁部位的锚固支护，铁轨的锚固及铁轨绝缘锚固。
- 4、幕墙安装锚固及化工设备、管道、广告牌等安装锚固。
- 5、水利设施、码头、公路、桥梁等工程的各种锚固。

6、产品性能指标

性能指标	容重 1.9-2.2 (g/m ³)	抗压强度 20Mpa	抗折强度 20Mpa	剪切强度 36Mpa	震动疲劳 800万次	粘贴强度 胶/砼 3Mpa 胶/粘土钻 7Mpa 胶/普通圆钢 11Mpa 胶/螺纹钢 16Mpa
------	-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

螺纹钢直 (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32
钻孔直径 (mm)	10	12	14	16	18	22	25	28	30	32	36	40
钻孔深度 (mm)	90	120	150	180	210	240	270	300	330	375	420	480

施工流程

钻孔：用冲击钻打出设计所要求的直径及深度的锚孔。

清灰：用压缩空气吹尽孔内浮灰，再用毛刷清孔，反复数次清干净为止。

配料：配料前先用搅拌器分别对A、B组分进行上下充分搅拌，用胶量3：1比例称取A、B两组分，于干净容器搅拌均匀至色泽一致。

注胶：将调好的胶粘剂从孔底逐渐向外注入孔中，填充量为孔深的1/2-2/3，调好的胶烟在操作期内用完。本品的操作时间常温（22度）下为45分钟，如环境温度高于常温则操作时间适当缩短，低于常温适当延长，

锚固：将锚杆（或钢筋）植入孔中，去除孔口多余的胶料

固化：将处理好的钢筋插入孔中转动、抽动数次，固定即可。常温下养护时间应大于72小时。

温度 ()	-5	5	10	20	30	40
表干时间 (min)	120	95	75	45	30	20

包装、运输、储存

- 1、包装：本品为桶装，15+5kg/组，30+10kg/组
- 2、本品应密封储存在环境温度5-40 干燥、清洁库房内，不得损坏包装。
- 3、本品在常温下储存一年，各性能均无明显变化。

4、本品补属于易燃、易爆、有毒危险品，可按一般货物运输。运输途中不得损坏包装、暴晒或雨淋，不得倾斜或倒置。

5、若不慎误食或溅入眼睛，请立即就医。