

# 光通讯隔离器精密磁环 smco

产品名称	光通讯隔离器精密磁环 smco
公司名称	上海岛野实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料牌号:smco 密度:8 ( g/cm <sup>3</sup> ) 工作温度:250 ( )
公司地址	中国 上海市松江区 上海市松江区九亭镇沪亭路240号
联系电话	86 021 37631850/33527763-606 18721936084

## 产品详情

材料牌号	smco	密度	8 ( g/cm <sup>3</sup> )
工作温度	250 ( )	剩磁	750 ( T )
矫顽力	557 ( KA/m )	内禀矫顽力	1989 ( KA/m )
最大磁能积	111 ( KJ/m <sup>3</sup> )	居里温度	700 ( )

光通讯隔离器精密磁环ring magnet for fiber optics:

材料	外径	内径	高度	磁化方向	公差	表面处理
material	outer diameter (mm)	inter diameter (mm)	thickness (mm)	magnetic orientaion	tolerance (mm)	coating
钐钴smco	1.5~4.5	0.6~2.8	1.0~7.0	轴向axial	± 0.01~ ± 0.02	不电镀no coating 镀镍nickel coating

常用规格尺寸：

材料	外径	内径	高度	磁化方向	表面处理	产品图片
material	outer diameter	inter diameter (mm)	thickness (mm)	magnetic orientaion	coating	picture

	(mm)					
钐钴smco	2.00	1.40	3.50	轴向axial	不电镀no coating	
钐钴smco	2.10	1.44	1.20	轴向axial	不电镀no coating	
钐钴smco	2.20	1.62	1.40	轴向axial	不电镀no coating	
钐钴smco	2.35	1.45	1.20	轴向axial	镀镍nickel coating	
钐钴smco	2.50	1.43	2.00	轴向axial	镀镍nickel coating	
钐钴smco	3.00	1.80	2.00	轴向axial	不电镀no coating	
钐钴smco	3.00	1.81	2.00	轴向axial	不电镀no coating	
钐钴smco	3.00	1.81	4.00	轴向axial	不电镀no coating	
...	...	...	...	...	...	