

# 佰润商贸 废耐火砖长年回收 福建废耐火砖

产品名称	佰润商贸 废耐火砖长年回收 福建废耐火砖
公司名称	巩义市佰润商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市北山口镇东门村
联系电话	13703826727 13703826727

## 产品详情

### 氧化铝空心球砖的制造将

氧化铝空心球砖的制造将氧化铝空心球、烧结氧化铝细粉与结合剂按一定比例配料、成型、干燥、烧成，制得氧化铝空心球砖。氧化铝细粉是以工业氧化铝为原料制坯并且经过1500摄氏度的煅烧后磨细酸洗以及干燥所制得。制砖所用结合剂通常情况下为硫酸铝水溶液或者是磷酸二氢铝水溶液氧化铝空心球粒径一般情况下为5-0.5mm，雨量为65%-70%，氧化铝细粉的用量为30%-35%，结合剂用量为5%。将上述的物料混合均匀，用振动成型法成型，砖坯经过干燥后于1500-1800摄氏度烧成，从而使得烧成砖，废耐火砖长期回收，也可以不经过烧成从而制得不烧成品总额还是以不定形材料直接构筑炉衬。

5%。氧化铝空心球砖在高温窑炉内烧成，烧成温度一般是1800-1850，保温4-6h。一般是防止氧化铝空心球砖在烧成中产生裂纹、在装窑时考虑氧化铝空心球砖尽可能不要受到火焰的直接冲击。在原料中加入乳化石蜡0.5%-1.0%，增塑剂4%-6%，水一般是40%-45%，在高速搅拌机中制浆，废耐火砖回收，用隔膜泵将泥浆通过喷嘴送入喷雾干燥塔内进行喷雾造粒干燥。干燥塔的入口温度一般是420-440，废耐火砖长年回收，出口温度一般是120-130。

氧化铝陶瓷可以用于温度测量仪表热电偶温度计的保护管、绝缘管。目前来说，氧化铝陶瓷主要可以用于温度测量仪表热电偶温度计的保护管、绝缘管;同时在工业电阻炉、实验

电炉、热处理炉的炉管中也可以使用到它。除此之外，钢铁化学分析定碳管及定硫管，以及其他耐高温、耐酸碱腐蚀绝缘仪表元器件都要用陶瓷瓷件作为基础件。氧化铝陶瓷加热套筒看来，福建废耐火砖，氧化铝陶瓷利用它强大的机械强度、抗热冲击性;良好的导热性、绝缘性;以及较高的软化温度高等优势，在很多行业中都派上了用场，意义重大。

佰润商贸(图)-废耐火砖长年回收-福建废耐火砖由巩义市佰润商贸有限公司提供。“耐火原料,净水材料,耐火材料,再生资源回收”选择巩义市佰润商贸有限公司，公司位于：河南省巩义市北山口镇东门村，多年来，佰润商贸坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。佰润商贸期待成为您的长期合作伙伴！