

现货非碳系导静电面漆油罐内壁导静电 环氧导静电工业防腐涂料

产品名称	现货非碳系导静电面漆油罐内壁导静电 环氧导静电工业防腐涂料
公司名称	山东玖锌特种涂料有限公司
价格	23.50/公斤
规格参数	导静电防腐底:25+2.5kg/组 导静电防腐面:20+4kg/组
公司地址	李营街道中德广场
联系电话	13375470791

产品详情

组成特点：

1、是集耐水、耐油、导静电为一体的双组分常温固化涂料。该涂料具有固化温度低、附着力强耐水、耐酸、耐碱、耐油性能优异及良好的导静电性等特点，长期使用导静电助剂无渗出，涂层性能稳定，无脱落起泡等现象，且对油品无任何污染。

2、可用于炼油厂及油品站成品储油罐（特别是航空煤油）内壁，亦可用于原油、污水等介质。

3、导电性能好，表面电阻：10⁵-10⁸

4、涂料分为底漆和固化剂，底漆A组分24kg，固化剂称为B组分4kg。

施工说明：

1、表面处理 导静电防腐涂料要求表面喷砂处理，除锈等级应达到GB/T8923规定的Sa2级。经处理的表面应在24小时内涂上底漆。

2、施工环境 施工时涂料严禁混入水、砂石、棉纱等异物；如遇风沙、雨、雪、和大雾天气要停止施工，以确保涂层质量。

3、涂料配制 使用前应先将A/B两组份分别充分搅匀，然后搅拌均匀即可施工。有条件时，建议先做小样进行配比试验。

4、施工方式 导静电防腐涂料，可采用普通喷涂、高压无气喷涂、涂刷等工艺。涂料施工试用期一般不大于四小时，气温高时，施工试用期会相应缩短，应现用现配。前一道涂层达到表干即可涂覆下

一道。施工完毕应及时用溶剂清洗喷枪、输料管、油漆刷等，以免残留涂料影响下次使用。

5、稀释剂 涂料粘度过大时，可用我公司生产的专用稀释剂稀释，用量不宜超过涂料量的5%。

6、涂层结构 导静电防腐蚀涂料推荐用一底、三面涂层结构，涂料用量 $0.8-1.0\text{kg}/\text{m}^2$ 涂层干膜总厚度 $200-220\mu\text{m}$ 。特殊加重部位可增加一道面漆。

养护时间：10 以下养护7-10天，10-30 养护5-7天，30 以上养护3-5天。

施工保护：

施工时工人应穿工作服，尽量避免皮肤接触涂料。一旦皮肤沾有漆料，可用肥皂水洗净，严重时可用棉纱蘸酒精、汽油擦拭。请勿用稀释剂洗手。

包装：A组份：24kg/桶 B组份4kg/桶

存放：存放温度不高于40 为宜，存放应当远离火源，避免雨淋和强日光长时间照射。贮存期内发现桶内由沉淀搅匀后不影响使用。

其他说明：

经石油罐导静电涂料检测规范国家标准管理组再次检测，该涂料全部理化指标均符合2号喷气燃料国家标准（GB1788）的规格要求。