

集成材拼板胶 上海 丰庶

产品名称	集成材拼板胶 上海 丰庶
公司名称	上海丰庶化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:上海 品牌:丰庶 外观:溶液
公司地址	青浦区朱家角镇石家浜路108号201室
联系电话	15801939580 13061736366

产品详情

产地	上海	品牌	丰庶
外观	溶液	粘度	10 (MPa.s)
固含量	50 (%)	固化条件	室温固化

fs-3184 拼板胶

产品简介：

丰庶fs-3184 硬木专用拼板胶为双组分型、水溶性高级木材胶粘剂，本品不含甲醛、苯酚等成分，安全、环保、不污染环境；具有便于施工操作、易于清洗、加压时间短等良好的施工性能，使用本胶粘剂的产品具有胶粘强度高、耐水和耐老化性能好等优点。

主要用途：

- 1、本胶粘剂主要用于集成材生产、拼木制品、高档家具、直接地板、特殊胶合板及其它相关木制品。
- 2、木材适用性：硬材、常用材（如水曲柳、柞木、橡木、桦木、榉木等）

性能指标:

	a组分	b组分
外观	白色液体	棕褐色液体
粘度值	约11000	200

(mpa.s)		
固含量(%)	50	100
ph	6~7	
压缩剪切强度	10mpa/72小时	
木材破坏率	80%	

使用方法:

- 1、要除去被粘材质上的节疤、裂纹及油污,并要刨光或砂光粘接表面,被粘材质间的厚度偏差应控制在<0.1mm以内。
- 2、主剂和交联剂配比为:主剂/交联剂=100/10~15。
- 3、有效使用时间:本胶粘剂的适宜操作温度为10~35。故冬季应注意采取加热保温措施,横拼工段的环境温度不得低于5。夏季应注意采取降温措施,尽量不使环境温度高于35。
- 4、涂胶量:一般控制在200~300g/m²(双面)。涂胶量太少。胶层干燥过快造成粘接不良,涂胶量多集成材易滑动,加压时胶的流淌造成浪费。
- 5、有效结合时间:木材涂胶后要在3分钟内及时拼合,并在10分钟内完成单块集成材的拼合作业。
- 6、加压压力:可根据拼木材的材种、相对密度做适当调整,软木0.5~1.0mpa,硬木1.0~1.2mpa。
- 7、涂胶后的坯料加压后保压,保压时间视木材种类而异,一般为60~90分钟,硬材、冬季及空气湿度大时,可适当延长保压时间。
- 8、养护时间:木材胶拼后在20以上72小时达到最高强度。一般24小时内不进行后加工。冬季则使应适当延长养护时间,同时应注意保养期的环境温度。

注意事项:

- 1、严格控制胶拼时的木材含水率为12%,出口欧美木制品木材的含水率应控制在8%左右。
- 2、涂胶前应确保胶液和固化剂混合均匀。
- 3、使用温度最低应控制在5,交联固化剂用完后要及时密闭保存,以防变质。4、胶联剂应避免与皮肤直接接触,如有接触请即刻用本产品的a组搓洗,然后用大量水清洗。
- 5、本品应密闭存放于阴凉干燥处,不要直接让太阳照射。

产品使用期限:在建议储存处所存放且未开封下,自生产日起6个月。

规格:20公斤塑料桶

此说明仅供参考,具体操作工艺各生产厂家根据实际情况自行制定。

