

快干防爆自流浇注料怎么施工/快干防爆浇注料价格

产品名称	快干防爆自流浇注料怎么施工/快干防爆浇注料价格
公司名称	河南荣华耐材科技有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	荣华:耐材 RHFBJ:01 河南:新密
公司地址	河南省郑州市新密市超化镇莪沟村六组（注册地址）
联系电话	15803893193

产品详情

快干防爆自流浇注料价格/快干防爆浇注料怎么施工

河南荣华耐材科技有限公司经历十几年的深耕和沉淀，已发展为一家集定型耐火制品、不定型耐火材料研发、生产、销售为一体的高科技耐材企业。产品应用于冶金，化工，建材，电力，有色金属，碳素行业等，专注于高温窑炉技术的研发与***，致力于为客户提供全过程、个性化和精益化服务，以高质量的产品效果、精湛的施工技术和真诚周到的服务，赢得客户的高度赞赏和良好***。

生产基地：河南省新密市超华镇莪沟工业园区

快干防爆浇注料是一种凝结速度快，烘烤时间短，防止因快速升温而导致爆裂的耐火浇注料，它是在低水泥浇注料配料基础上加入高效促凝剂和防爆纤维等外加剂材料配置而成的，通常CaO含量低于2.0%，有效降低用水量，浇注料衬体烘烤时间为2-5天即可投入生产

使用。

快干防爆浇注料厂家/快干防爆浇注料施工说明在使用过程中，注意如下关键环节：即拌合、浇注、养护、烘烤。其中任何一个环节出现问题即将导致产品性能下降或使用失败。

一、拌合：机械拌合。

1.设备与工具：强制式搅拌机、水桶磅秤、振动棒、工具锹、手推车等。

2.施工用结合剂量：该快干防爆浇注料加水量应控制在7.2%。

3.施工环境温度要求与控制：施工现场温度必须在10-35摄氏度，冬季如施工现场温度低于10摄氏度需采用升温保暖措施即可施工。如施工现场温度高于35摄氏度，须采用必要降温或缓凝措施方可施工。否则会造成本产品施工困难或性能下降，故不易施工。

4.拌合：先将散装料倒入搅拌机中，按规定的加水量，准确称出每次拌合所需用结合剂，倒入已拌合好的干料中，充分搅拌，时间不少于1-3分钟，使之具有适宜的流动性。

5.注意事项：施工过程中所用工具如水桶、搅拌机、铁锹等必须预先清洗干净，不允许粘有脏物杂物，硅酸盐水泥等。每次拌合量不宜过大，应根据搅拌机类型而定，施工过程中应注意结合剂加入量过大。

二、浇注：

1.浇注前工作面要求必须清洁(无盐痕、无水泥痕)干燥。维修须将原残余料清除干净。

2.浇注的时间：新拌合好的快干防爆浇注料应迅速进行浇注，一般在30分钟内完成。

3.浇注：将拌合好的快干防爆浇注料倒入工作面，并及时用振动棒震捣。

三、养护：

脱模后自然养护72个小时，不得敲打、撞击。

四、烘烤：烘烤是快干防爆浇注料使用的***一个关键环节，由于快干防爆浇注料比较致密，因此在烘烤时禁止升温过快，否则会造成快干防爆浇注料出现裂纹，或者造成崩裂事故，影响快干防爆浇注料的使用效果。

快干防爆浇注料厂家/快干防爆浇注料施工说明

快干防爆浇注料使用于工业窑炉的大修（重建）、中修、小修，减少停炉时间。尤其适用于时间短、任务中的窑炉抢修任务。不仅在钢铁行业的加热炉上***，还用于均热炉、机械和有色金属行业热处理炉等其他工业窑炉。