

化工管道耐酸碱氯磺化聚乙烯漆 水塔耐水防腐涂料 氯磺化聚乙烯生产厂家供应

产品名称	化工管道耐酸碱氯磺化聚乙烯漆 水塔耐水防腐涂料 氯磺化聚乙烯生产厂家供应
公司名称	山东群冈特种涂料有限责任公司
价格	14.00/kg
规格参数	品牌:鲸鱼 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场C座718室
联系电话	13355186924

产品详情

氯磺化聚乙烯防腐涂料（双）

组 成：

由含羟基丙烯酸树脂及氯磺化聚乙烯、颜料、助剂、及脂肪固化剂构成的双组份各色面漆

特 性：

- 1、光色度高，表面光滑美观、具有优越的附着性、硬度及耐磨性。
- 2、耐候性特佳，经久不变色，不失光。
- 3、耐药品性非常优良，不易受酸、碱。油脂、溶剂及盐类等腐蚀性物资的侵蚀。

粘 度：（涂-4） 25 ± 1 80-120

干燥时间：表干20min 实干24h

固含量： 58%

漆膜厚度：湿膜70-110um 干膜30-50um

稀释剂聚氨酯专用稀料：

使用底漆环氧、聚氨酯系列所有底漆，结构漆二道浆、贮藏稳定性 12月

使用说明：

- 1、主漆与固化剂必须按照规定的比例均匀调和，主漆使用前应搅拌均匀。
- 2、混合比：主漆：固化剂=5:1 稀释剂适量（10-25%）
- 3、因有可使用时间限制（混合后25、4小时），主漆与固化剂混合后，必须在可用时间内用完。
- 4、被涂物表面上水分，油脂，灰尘等附着力应清除干净。
- 5、稀料时应使用专用稀释剂，以防气泡或针孔的发生。
- 6、固化剂因与空气中水分反应产生气泡与胶化，必须将桶盖紧，防与空气中水分接触。
- 7、一次喷涂厚度超过50um极易产生气泡，施工时应有效控制，配漆严禁与水、酸物资接触、以免影响产品质量及过早胶化。
- 8、涂装方法: 刷涂、喷涂、滚涂
- 9、涂装时间：少6小时，多5天（25℃），湿膜25分钟。
- 10、涂装器具用完后，应立即冲洗，以免发生硬化胶固，器具报废。
- 11、理论用量：100g/m²,90m²-10m/1
- 12、备注：油漆实际涂布量以被涂物的形状大小，工作环境而改变，一般损伤因素：手刷为理论涂布量的1.4，喷涂为理论涂布量的1.7倍。

包装规格：主漆：20kg/桶 固化剂：4kg/桶

山东群冈特种涂料有限责任公司位于嘉祥经济开发区济宁生物产业园内。生产的产品具有节能、环保性，年产高固含海洋涂料2万吨（1万吨船舶涂料、5000吨集装箱涂料、5000吨海洋工程防腐涂料），年产1万吨石墨烯重防腐涂料，5000吨水性防火涂料、5000吨汽车涂料、1万吨道路交通标线涂料，功能性丙烯酸树脂和功能性环氧树脂10万吨，项目全部投入生产总值达10亿元。近年来，公司不断改进经济发展方式，注重提高自我创新能力，加大科研开发力度，成功开发了十余个涂料类品种。同时积极构建技术创新平台，培育出一支具有自主创新能力的科研队伍，配置了较为完善的研发设施，用先进的技术手段推进企业发展。

企业遵循现代企业制度的要求进行组建，步入企业自主经营、自我约束、自我发展的良性发展。