

镀锌管表面环氧锌黄底漆 附着力好 不易脱落

产品名称	镀锌管表面环氧锌黄底漆 附着力好 不易脱落
公司名称	山东群冈特种涂料有限责任公司
价格	22.50/kg
规格参数	品牌:敦利 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场C座718室
联系电话	13355186924

产品详情

山东群冈特种涂料有限责任公司位于嘉祥经济开发区济宁生物产业园内。生产的产品具有节能、环保性，年产高固含海洋涂料2万吨（1万吨船舶涂料、5000吨集装箱涂料、5000吨海洋工程防腐涂料），年产1万吨石墨烯重防腐涂料，5000吨水性防火涂料、5000吨汽车涂料、1万吨道路交通标线涂料，功能性丙烯酸树脂和功能性环氧树脂10万吨，项目全部投入生产总值达10亿元。近年来，公司不断改进经济发展方式，注重提高自我创新能力，加大科研开发力度，成功开发了十余个涂料类品种。同时积极构建技术创新平台，培育出一支具有自主创新能力的科研队伍，配置了较为完善的研发设施，用先进的技术手段推进企业发展。

企业遵循现代企业制度的要求进行组建，步入企业自主经营、自我约束、自我发展的良性发展。

环氧锌黄底漆

产品说明：

环氧锌黄底漆适合在不锈钢铝合金，铝板，镀锌板使用，附着力好，漆膜为黄色，镀锌

管表面比较光滑，又由于锌是活泼金属，易于普通涂料（如醇酸类）中的基料发生皂化反应生成锌皂，破坏锌面与涂层的结合力，导致涂抹附着力不牢固。因此防护涂层应选择附着力强且具有钝化、缓蚀和屏蔽作用的涂料做底层，选择耐腐、耐候和装饰性好的涂料如脂肪族聚氨酯类、氟碳类做面层。

组 成：

环氧锌黄底漆为双组份自干型油漆，组份A是由环氧树脂、颜填料、溶剂组成，组份B是固化剂。

性 能：

环氧锌黄底漆常温干燥，干后漆膜硬度高，附着力高，具有良好的物理机械性能和防

腐性能。

表面处理及施工：

去除表面灰尘，并用有机溶剂除油污，但要注意经常换抹布，以防止重新沾污；对锈蚀的地方要用钢丝刷或砂纸除锈至St2级。

由于镀锌管表面有较多微孔，所以SHF-2D环氧锌黄底漆应稍加稀释，一般添加总量为10%~20%的稀释剂，以便使涂料更好的封闭这些微孔。

在处理好的镀锌管表面涂刷道SHF-2D环氧锌黄底漆，层间间隔4h表干后涂第二

道SHF-2D环氧锌黄底漆；层间间隔24h后涂道氟碳面漆，层间间隔30分钟后涂第二道氟碳防腐面漆，涂层干燥七天即可投入使用（四道涂层总厚度 120um）。

包装规格：

主漆（A组份）：24kg/桶

固化剂（B组份）：4kg/桶

保质期：12个月