

POM聚甲醛 POM均聚物K300 韩国科隆

产品名称	POM聚甲醛 POM均聚物K300 韩国科隆
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国科隆 型号:K300
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

????

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	熔体流动速率	ASTM D-1238	9.0	
	吸水率	ASTM D-570	0.22	
物理性能	比重	ASTM D-792	1.41	
	洛氏硬度	ASTM D-785	80	
机械性能	拉伸长率	ASTM D-638	65	
	拉伸强度	ASTM D-638	640	
	弯曲强度	ASTM D-790	920	
	弯曲弹性率	ASTM D-790	26500	
	摩擦系数	ASTM D-1894	0.22	
	IZOD缺口冲击强度	ASTM D-256	7.0	
	电气性能	表面电阻系数	ASTM D-257	1 × 10 ¹⁶
		介电损耗正切	ASTM D-150	0.006
绝缘破坏电压		ASTM D-149	19	
耐ARC性		ASTM D-495	> 200	
加工性能	体积电阻系数	ASTM D-257	1 × 10 ¹⁴	
	介电常数	ASTM D-150	3.7	
热性能	成型收缩率	ASTM D-955	2.0	
	热变形温度	18.6	ASTM D-648	110
	线膨胀系数	ASTM D-696	11-13	
	热变形温度	4.6		160
	熔点	ASTM D-1525	166	
燃烧性	UL 94		HB	