

徐州市建筑石材放射性测试

产品名称	徐州市建筑石材放射性测试
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

建筑石材放射性测试 石材检测及标准 检验方法：天然饰面石材的检验方法 GB/T

9966.3-2001天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 1 范围 本标准规定了天然饰面石材的体积密度、真密度、真气孔率、吸水率所用设备及量具、试样、试验步骤、结果计算和试验报告。ngb2132sdf

本标准适用于天然饰面石材的体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验。 2 设备及量具 2.1

干燥箱：温度可控制在 105 ± 2 范围内。 2.2 天平 大称量1000g，感量10mg 大称量200g，感量1mg。 2.3

比重瓶：容积25mL ~ 30mL。 3 试样 3.1 体积密度、吸水率试样：试样为边长50mm的正方体或直径、高度均为50mm的圆柱体，尺寸偏差 ± 0.5 mm。每组五块。试样不允许有裂纹。 3.2 真密度、真气孔率试样：

取洁净样品1000g左右并将其破碎成小于5mm的颗粒；以四分法缩分到150g，再用瓷研钵研磨成可通过63 μ m标准筛的粉末。 4 试验步骤 4.1 体积密度、吸水率 4.1.1 将试样置于 105 ± 2 的干燥箱内干燥至恒重，

连续两次质量之差小于0.02%，放入干燥器中冷却至室温。称其质量（ m_0 ），至0.02g。 4.1.2 将试样放在 20 ± 2 蒸馏水中浸泡48h后取出，用拧干的湿毛巾擦去试样表面水分。立即称其质量（ m_1 ），至0.

02g。ngb2132sdf 4.1.3 立即将水饱和的试样置于网篮中并将网篮与试样一起浸入 20 ± 2 的蒸馏水中，称其试样在水中质量（ m_2 ）（注意在称量时须先小心除去附着在网篮和试样上的气泡），至0.02g。