

银白色蛭石 新疆银白蛭石蛭石粉

产品名称	银白色蛭石 新疆银白蛭石蛭石粉
公司名称	灵寿县京腾矿产品加工厂
价格	.00/个
规格参数	原产地:河北 品级:优级 莫氏硬度:1-1.2
公司地址	中国 河北 石家庄市桥东区 -
联系电话	86 0311 66682256 15027781806

产品详情

原产地	河北	品级	优级
莫氏硬度	1-1.2	含杂率 <	0.4 (%)
密度	2.3 (g/cm ³)	熔点	1350 ()
二氧化硅含量	55 (%)	氧化镁含量	11 (%)
膨胀后容重	1.4 (g/cm ³)		

银白色膨胀蛭石广泛用于建筑、冶金、化工、轻工、机械、电力、石油、环保及交通运输等部门，国外主要用在建筑、绝缘、填料和农业、园艺等方面蛭石是一种层状结构的含镁的水铝硅酸盐次生变质矿物，原矿外似云母，通常由黑（金）云母经热液蚀变作用或风化而成，因其受热失水膨胀时呈挠曲状，形态酷似水蛭，故称蛭石。蛭石呈鳞片状和片状或单斜晶系的假晶体，鳞片重叠，在0.54cm厚度内可叠100万片；颜色显金黄、褐、褐绿、暗绿、黑色及杂色；密度2.2-2.8g/cm³,硬度1-1.5,松散密度1.1-1.2g/cm³,熔点1320-1350 ,抗压强度100-150mpa。蛭石在800-1000 下焙烧，体积可迅速增大8-15倍，最高达30倍。颜色变为金黄或银白，生成一种质地疏松的膨胀蛭石。膨胀蛭石具有耐热保温，保冷防冻和隔声的良好性能，容量为90-145kg/m³，热导率0.047-0.081w/(m.k),耐火度1300-1350 ,声音频率512hz时的吸声系数为0.53-0.63,在相对湿度95%-100%的环境下,经24h吸湿为1.1%,在水中浸泡1h,其质量吸水率为265%,体积吸水率为40.6%.焙烧点为1370-1400 ,无味、无毒、不腐烂变质、抗菌、但不耐酸，介电特性也较差。比热容/j.(kg.k)-1 0.157