

环氧增韧剂402 柔韧性环氧树脂提高伸长率和脂肪胺脂环胺剥离强度

产品名称	环氧增韧剂402 柔韧性环氧树脂提高伸长率和脂肪胺脂环胺剥离强度
公司名称	广州古德新材料科技有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌:广州古德 外观:无色至微黄透明液体 产地:广东
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-F013311(注册地址)
联系电话	13631317229

产品详情

产品名称

环氧增韧剂

编号

WD-402

外观

浅黄色透明液体

固含

99%

粘度

70000-130000 (mPas) (at 25)

密度(25 ° C , g/ml)

1.07~1.12

环氧当量(g/eq)

410-460

产品特性

粘度高，添加WD-402可显著改善环氧树脂的柔韧性，大幅度提高环氧胶的粘接强度和剥离强度。

应用范围

WD-402增韧剂尤其适用于制备高弹性环氧树脂，在配合适当的稀释剂和固化剂等组分的情况下，可提高固化物断裂伸长率，且固化物可以保持较高的强度。

专用于环氧树脂/胺类固化体系的韧化改性剂，与环氧树脂预混，常用作脂肪胺、

脂环胺等胺类固化剂等反应，应用于柔性环氧树脂、韧性结构胶黏剂

用法-注意事项

WD-402与通用的双酚A环氧树脂预混，

用作胶黏剂：双酚A环氧树脂重量的10-40%，环氧当量为410-460，固化剂的添加量

用作柔韧性环氧树脂：双酚A环氧树脂重量的50%

包装规格

贮存-注意事项

WD-402如果需要预热以降低粘度的话，预热温度建议不超过60 ° C，不宜过长，一面影响贮存期，预热完后一次用完，不要反复加热。加毕后应及时 将包装桶盖拧紧密封好，以避免外部环境中的水份对增粘成不利影响。

20KG/桶不回收塑料桶。

远离高温及火源，放置在通风阴凉处，使用后请密封，保质期12个月。

注：此数据只是典型数值，并非产品的技术指标。由于使用时的环境和情况非销售者能控制，并且各使用者在操作及设备上有差异，因此，本公司只对样品与大货质量一致作承诺，对于各相关产品使用后结果，不作任何保证，亦不负不良结果所导致的损害责任，请知悉。