

跨海大桥防腐港口机械涂装用底漆 附着力好 防腐能力强 环氧富锌底漆

产品名称	跨海大桥防腐港口机械涂装用底漆 附着力好 防腐能力强 环氧富锌底漆
公司名称	东辰瑞沅（山东）新材料科技有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	艾路德:25kg/2.5kg
公司地址	任城区火炬路
联系电话	13020671078

产品详情

环氧富锌底漆介绍：

品牌：艾路德牌

产品名称：环氧富锌底漆/ 含锌量30%环氧富锌底漆/含锌量50%环氧富锌底漆/ 含锌量70%环氧富锌底漆

包装：25公斤/桶 颜色：灰色 另外我厂可以来样定做

功能：防锈/防腐/涂料/油漆

用途：环氧富锌底漆主要适用于造船厂、重型机械厂等处钢材预处理流水线作为底漆

干燥时间：干燥时间：表干 0.5h;实干 24h

关于发货：厂家常年有现货，我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。欢迎您来厂考察!!!环氧富锌底漆、环氧漆、环氧防腐漆、钢结构环氧富锌底漆、桥梁环氧富锌底漆、船舶环氧富锌底漆、港口设施专用底漆、油漆、环氧防锈漆

产品组成

该产品由环氧树脂、防锈颜料、有机溶剂及锌粉等组成。组份一为环氧树脂及配套产品，组份二为胺类树脂。

产品特性

该产品防腐性能优异，机械性能好，附着力强，具有导电性和阴极保护作用，可用作车间预涂底漆，其厚膜在15-25 μm时进行焊接，不影响焊接性能，此产品亦可作为防锈底漆使用。

产品用途

适用于桥梁、船舶、海上石油钻井平台、港湾设施等，是环氧型中涂漆和双组分聚氨酯型面漆的佳底漆。

技术要求

项目技术指标

容器中物料状态搅拌混合后无硬块，呈均匀状态

施工性对施涂无障碍

干燥时间,表干不大于 1h

实干 不大于24h

粘度，S --

涂膜颜色及外观涂膜外观正常

不挥发分，不小于70%

耐冲击性，50cm

耐盐雾性72h能耐盐雾

适用期，不小于5h

施工要求

施工采取无气喷涂、有气喷涂或刷涂，专用环氧配套稀释剂，环境温度不得低于15℃，相对湿度小于85%。

表面处理：

彻底清除物体表面的油污、锈层、泥沙，钢铁表面需经喷砂除锈处理，要求达到Sa2.5级标准。

漆膜要求：

每道涂膜厚度30-40 μ m。

使用方法：

组份一与组份二的配比为10：1，搅拌均匀后即可施工使用，涂料随配随用，混合后的涂料应在6小时内用完。