PA12瑞士EMS L 25 nat食品接触级医疗级薄膜级

产品名称	PA12瑞士EMS L 25 nat食品接触级医疗级薄膜级
公司名称	东莞市龙煌塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞士EMS 牌号:L 25 nat 用途:医疗护理用品,消费品应用
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑五路6 栋5105号1楼
联系电话	89386271 15118421178

产品详情

L 25 nat食品接触级医疗级薄膜级,医疗护理用品,无定向薄膜,流延薄膜

机械性能	干/湿	单位	测试标准
拉伸模量	1400 / 1100	MPa	ISO 527-1/-2
屈服应力	45 / 40	MPa	ISO 527-1/-2
屈服伸长率	10 / 12	%	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	>50 / >50	%	ISO 527-1/-2
断裂应力	50 / 45	MPa	ISO 527-1/-2
无缺口简支梁冲击强度	N / N	kJ/m	ISO 179/1eU
(+23 ° C)			
简支梁冲击强度 (-30°C)	N / N	kJ/m	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23°C)	- / 10	kJ/m	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30°C)	-/7	kJ/m	ISO 179/1eA
热性能	干/湿	单位	测试标准
熔融温度 (10°C/min)	178 / -	° C	ISO 11357-1/-3
大使用温度 (短期)	150	° C	EMS
其它性能	干 / 湿	单位	测试标准
吸水性	1.5 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	0.7 / -	%	类似ISO 62
密度	1010 / -	kg/m	ISO 1183
机械性能(薄膜)	干/湿	单位	测试标准
屈服应力 (平行)	35 / -	MPa	ISO 527-3
屈服应力 (垂直)	35 / -	MPa	ISO 527-3
屈服应变 (平行)	6 / -	%	ISO 527-3
屈服应变.(垂直)	6 / -	%	ISO 527-3
•			

大应变 (平行)	850 / -	%	ISO 527-3
大应变 (垂直)	900 / -	%	ISO 527-3
埃尔曼多夫撕裂强度 (平行)	10 / -	N	ISO 6383-2
埃尔曼多夫撕裂强度 (垂直)	10 / -	N	ISO 6383-2
继续撕裂强度 (平行)	20 / -	N/mm	ISO 6383-1
继续撕裂强度 (垂直)	25 / -	N/mm	ISO 6383-1
光泽度,60°	150 / -	-	ISO 2813
水蒸汽透过率 (23°C/85%RH)	8/-	g/(m*d)	ISO 15106-1/-2
氧气透过率 (23°C/0%RH)	350 / -	cm/(m*d*bar)	ISO 15105-1/-2
氧气透过率 (23°C/85%RH)	370 / -	cm/(m*d*bar)	ISO 15105-1/-2
二氧化炭透过率 (23°C/0%RH)	1500 / -	cm/(m*d*bar)	ISO 15105-1/-2
二氧化炭透过率	1600 / -	cm/(m*d*bar)	ISO 15105-1/-2
(23 ° C/85%RH)			
断裂应力 (平行)	80	MPa	ISO 527-3
断裂应力 (垂直)	70	MPa	ISO 527-3
Gelboflex测试	1300	holes/m	EMS
流变性能	干/湿	单位	测试标准
体积熔融指数 (MVR)	20 / -	cm/10min	ISO 1133
温度	275 / -	° C	ISO 1133
载荷	5/-	kg	ISO 1133

化学和物理特性

稓臧酹歐<u>芹地듉</u>船<u>鳊櫷轍벍</u>馻櫰霘遾櫮鵊螁鐁稢嘊쩕璓鱍蔃遾蛝洖垗嫭紭廍楎郠鎥勶葲硾圕蜌悐</mark>賱儝峲 橊醀ּ闂蠿퐾蠫蝛髊嘇桞赮胐砈埩翨鑇樉瞲焵霥迣緰縘鸖樶鬖曕麃忥辔觹觬詺偑艃鬖菛觬韷勶遻崨鴹寏砈

扈飋靜漄翸鴢裖驋礷輍簓慩酙ݷ唨賘旒穮鼮畸徾艗齖橿樉<mark>卮嫐毑蜔裃粎浫麫樇颕殌觡襣霋鄊摝嘦穣</mark>哻榁婏⒈