

# 高纯度导电炭黑 致唯新材碳黑 锂电池用导电剂KS-6 易分散

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 高纯度导电炭黑 致唯新材碳黑<br>锂电池用导电剂KS-6 易分散 |
| 公司名称 | 东莞市致唯新材料有限公司                      |
| 价格   | 80.00/KG                          |
| 规格参数 | 品牌:ZW<br>产地:东莞<br>型号:KS-6         |
| 公司地址 | 广东省东莞市谢岗镇东塑一路6号114室(注册地址)         |
| 联系电话 | 18374550824                       |

## 产品详情

致唯新材料有限公司

### 锂电池导电剂KS-6

#### 产品介绍

产品特点：改善极片柔韧度，提高正、负极材料容量发挥及改善电池循环性能，导电剂纯度高，自放电小，易分散、等特点。

#### 理化指标

| 检测项目                       | 标准范围  | 测试标准               |
|----------------------------|-------|--------------------|
| Test items                 | Spec  | Testing standards  |
| 固定碳(%)                     | 99.98 | GB/T 3521-2008     |
| FC                         |       |                    |
| 粒径(m) D50                  | 2-4   |                    |
| 比表面(m <sup>2</sup> /g) SSA | 20    | 气体吸附BET法测定固态物质比表面积 |

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| 水份(%) Moisture |     | 0.05    |
| 灰分(%) Ash      |     | 0.01    |
| 挥发分含量(%)       |     | 0.02    |
| PH值            |     | 7 ± 0.2 |
| 杂              | 铁Fe | 2       |
|                | 硫S  | 0.01    |
| 质              | 钠Na | 1       |
|                | 钼Mo |         |
| 含              | 氯Cl | 0.1     |
|                | 氟F  |         |
| 量 ( ppm )      | 钙Ca | 0.06    |

#### 注意事项

1. 包装：12.5KG\袋，内防潮塑料袋，外纸袋。
2. 材料存放在干燥阴凉的环境中；避免潮湿环境及水气吸附；拆封后应尽快使用，避免吸附空气中的水分产生颗粒结块，致使影响产品加工性。