POM日本宝理M90-45 CD9100耐候性好

产品名称	POM日本宝理M90-45 CD9100耐候性好	
公司名称	东莞市龙煌塑胶原料有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:日本宝理 牌号:M90-45CD9100 用途:汽车部件,建筑应用,工业	
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑五路6 栋5105号1楼	
联系电话	89386271 15118421178	

产品详情

POM日本宝理M90-45 CD9100耐候性好:

POM塑料

(聚甲醛)(赛钢~特灵)

英文名称:Polyoxymethylene(Polyformaldehyde)

POM (聚甲醛树脂)定义:聚

甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物

。按其分子链中化学结构的不同,可分为均聚甲醛和共聚甲醛

两种。两者的重要区别是:均聚甲醛密度、结晶度、熔点都高,但热稳定性差,加工温度范围窄(约10

-),对酸碱稳定性略低;而共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都较低,但热稳定性好,不易分解,
- 加工温度范围宽(约50)
- , 对酸碱稳定性较好。是具有优异的综合性能的<u>工程塑料</u>

。有良好

的物理、机械和化学性能,尤其是有优异的耐摩擦性能。俗称赛钢或夺钢,为第三大<u>通用工程塑料</u>。适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等<u>零件</u>。

合成树脂

中的一种,又名聚甲醛树脂、PO

M塑料、赛钢料等;是一种白色或黑色塑料颗粒

, 具有高硬度、高钢性、

高耐磨的特性。主要用于齿轮,轴承,汽车零部件、机床、仪表内件等起骨架作用的产品。

[§] 数 性能指标	均聚POM	共聚POM	25%GFPOM
相对密度	1.43	1.41	1.61
吸水率,%	0.25	0.21	_
成型收缩率,%	1.5 ~ 3	1.5 ~ 3.5	
拉伸强度,MPa	70	62	130
断裂伸长率,%	40	60	
弯曲强度,MPa	90	98	182
拉伸弹性模量 , MPa	3160	2830	8300
弯曲弹性模量,MPa	2880	2600	7600
压缩强度,MPa	127	110	
剪切强度,MPa	67	54	
缺口冲击强度 , (J/m)	76	65	86
洛氏硬度	M94	M81	
摩擦因数	_	0.15	
疲劳极限,MPa	35	31	
热变形温度(1.82MPa),	124	163	
长期使用温度 ,	80	100	
线膨胀系数,(×10K)	7.5	8.5	2.6
热导率[W/(m · K)]	0.23		
体积电阻率 , · cm	10	3.8 × 10	
介电常数(10Hz)	3.8	2.7	

介电损耗角正切值(10Hz)	0.005	0.007
介电强度(kV/mm)	20	
耐电弧,s	220	240