

停车场地坪漆 | 停车场地坪漆施工注意事项 | 重庆地坪漆施工指导 | 环氧砂浆地坪漆 |

产品名称	停车场地坪漆 停车场地坪漆施工注意事项 重庆地坪漆施工指导 环氧砂浆地坪漆
公司名称	重庆美地坚丽地坪工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-231号 (集群注册) (注册地址)
联系电话	13012328181

产品详情

通常被称为环氧树脂(Epoxy)砂浆地坪、环氧砂浆耐磨地坪、环氧地坪、耐磨地板或环氧地坪漆、工业地坪、环氧树脂砂浆自流平地坪、环氧树脂砂浆滚涂地坪、环氧地坪工程等。

适用范围

环氧砂浆地坪，适用于：机械性能要求高的机械厂、五金厂、码头、车道、汽车飞机修理厂及机械性能、化学性能和美观要求高的医药、卫生、食品工业，医院和其它医疗设施，实验室、洁净室、展览馆等。

产品特点

- 1、选用优质的液体环氧树脂，活性稀释剂和改性脂环胺类固化剂作为成膜物质，采用进口通用色浆配色，填充骨料选用高精度石英砂骨料，颗粒均匀，机械强度高；
- 2、产品为A组分（色漆）、B组分（固化剂）、C组分（骨化）三组分包装，现场配合，施工方便，整个系统无溶剂化，大面积无缝施工，一次施工厚度可达2-5mm，施工时间大大缩短；现场砂浆层和自流平层一次成型，改多层施工到一次施工，提高环氧树脂地板整体强度；
- 3、耐重压、耐冲击性好，机械性能优；耐油污、具有较好的

化学品抵抗性，也可具有较好的耐紫外线性能（表面可罩聚氨酯清漆）；4

、系统表面根据需要可做成光滑的镜面效果或防滑效果；5

、系统使用寿命长，硬化收缩率小、无裂缝、抵御一定潮气，面漆可定期维护，不容易起泡；6

、施工厚度可由1mm-10mm不等，使用年限：2mm/8年，3mm/10年，4mm/12年，5mm/15年以上。

技术指标		试验项目	指标
		抗弯强度 (Mpa)	30
		抗压强度 (Mpa)	80
		耐冲击性 (Kg.cm)	50
		耐磨性 (750g/500r, 失重, g)	0.02
		对混凝土的粘接力	混凝土破坏
干燥时间	表干 (H)		6
	实干 (D)		3

施工工艺

1、基面处理；2、涂刷封闭底漆；3、中涂环氧树脂材料拌石英砂分批次刮平；4、批刮中涂腻子层；5、打磨、吸尘；6、面涂色漆施工（可根据使用要求做成镜面或防滑效果）。

注：在25°室温下，所有测试（除干燥时间外）是在固化7天后进行。

环氧地坪施工前应注意的几个问题 停车场地坪漆 | 停车场地坪漆施工注意事项 | 重庆地坪漆施工指导 | 环氧砂浆地坪漆 |

(1)、提醒甲方做好混凝土地面，保持水泥地面干燥(一般28天左右)，不要洒水或者油性物质。

(2)、测定地面含水率，不合格的不可进场施工（一般标准为：含水率大于8%时，油性环氧不可施工；含水率大于15%时，水性环氧不可施工）。

(3)、根据勘察记录订购材料、安排人员和设备。订购材料时如有条件以传真或电子邮件订购，以免口头传递造成误差，影响正常工期。

(4)、为得到更好的施工效果，一般应尽量保持施工环境的封闭，但在地下库等通风条件极差的环境中施工时，应提前安排通风设备，以免造成溶剂挥发慢、固化时间长或桔皮起皱、颗粒等缺陷。

(5)、为保险起见，大面积施工前一般应首先选小面积做材料适应性实验，以免大面积操作中因材料选用不合适而造成不必要损失。

(6)、检查地面空鼓裂纹凹坑，并及时处理。

(7)、面涂材料应一次订购充足，避免不同批次出现色差。

(8)、夏季施工门窗要封闭，夜晚要关灯，以防蚊虫进入污染涂层。

(9)、对于场地内的设备有防尘要求的应加以覆盖等措施。

(10)、材料存放地注意防火，对施工人员做好安全防护、安全施工教育。