

重庆水性环氧地坪漆 | 重庆地坪漆厂家 | 重庆水性环氧地坪漆方案指导 | 水性地坪漆如何规范操作

产品名称	重庆水性环氧地坪漆 重庆地坪漆厂家 重庆水性环氧地坪漆方案指导 水性地坪漆如何规范操作
公司名称	重庆美地坚丽地坪工程有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-231号 (集群注册)(注册地址)
联系电话	13012328181

产品详情

又称水性环保地板漆、抗大地反潮地板、防潮地面、防水地板、无尘车间、环保地面漆、水性地板漆等。这种防尘、防潮地板是水性环保型材料施工而成，能在潮湿的环境中施工；具有优异防水、防腐、耐碱、耐油性能及良好的透气性。

适用范围

水性环氧地坪适用于：1、地下停车场及一楼未做防水的地面；2、要求无溶剂污染的场所；3、要求在潮湿环境中施工的场所。

性能特点

1、光泽柔和，色彩遮盖率好；2、良好的防潮、防水性能，能在各种潮湿的环境中施工；3、表面效果可做成哑光型，滚涂防滑型，自流平型地板等；4、涂膜厚度在0.5mm-3mm，使用寿命可达3-10年。

施工工艺

1、基面处理；2、涂刷封闭底漆；3、批刮中涂腻子；4、打磨，吸尘；5、涂刷面层色漆。

注：在25°室温下，所有测试（除干燥时间外）是在固化7天后进行。

重庆水性环氧地坪漆 | 重庆地坪漆厂家 | 重庆水性环氧地坪漆方案指导 | 水性地坪漆如何规范操作

水性环氧地坪漆施工有何规范性操作？

一种优质的涂料需要配合合理的施工工艺才能体现其优异的性能，水性环氧地坪漆涂料也是如此。但业界对此尚有含糊之处，中国环氧树脂行业协会专家为此特地进行技术指导，并提醒制造企业认真对待。这位专家表示，施工底漆前需将地面水泥砂浆剔凿并清扫干净，地面如有油脂类杂质，应用溶剂擦拭干净以免附着不良；原水泥地面要求坚硬、平整、不起砂，地面如有空鼓、脱皮、起砂、裂痕等，必须按要求处理后方可施工；如果为水磨石、地板砖等光滑地面，须先打磨成粗糙面；基面应平整，要求2m靠尺不大于3mm，基面应无积水或无明显渗漏；施工时现场相对湿度应低于95%，并无明显“返潮”现象；环境温度在12℃以上，以免固化程度过低，使涂膜性能下降。

水性环氧地坪漆施工工序一般为：基面处理—底漆-砂浆层-砂浆层—腻子—面漆。砂浆层和面漆可根据实际使用情况选用。中国环氧树脂行业协会的这位专家说，水性环氧底漆主要用来补强基础，稳固基面残留的尘粒，增加基面与涂层间的附着力，对基面残留的碱起一定的封闭作用。砂浆层和腻子层一方面可以找平基面，对基面实行进一步加工；另一方面可以增加漆膜厚度，提高承载能力、防腐性能与涂膜使用期限。水性环氧地坪面漆已经具有良好的性能，一般不需要再涂布罩光清漆。

一般来讲涂膜越厚透气性会越差，罩光清漆增加了涂膜的厚度，降低了涂膜的透气性能。如有需要在较干燥基面可以涂布罩光清漆来提高漆膜光泽，延长使用期限。这位专家还表示，施工现场双组分混合时应充分、均匀，固化剂乳化液态环氧树脂需要提供足够高的剪切力，以使环氧树脂能乳化成较小颗粒，使用手持式电动搅拌机在400~800r/min速度下搅拌漆料数分钟。施工时

要特别掌握好漆料的使用时间，可根据漆料的适用期和现场施工人员数量合理调配漆料，以免漆料一次调配过多，超过使用时间而造成浪费。施工底漆、面漆、清漆时可采用辊涂或刷涂。施工腻子时采用刮刀刮涂，砂浆层的施工可根据实际情况采用刮涂或漫涂。