

# SKF Bearing Grease斯凯孚润滑脂LGMT2系列, LGMT 2/1, LGMT2/5, LGMT2/18

产品名称	SKF Bearing Grease斯凯孚润滑脂LGMT2系列, LGMT 2/1, LGMT2/5, LGMT2/18
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:SKF 型号:LGMT2/18 产地:Sweden
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

## 产品详情

SKF Bearing Grease斯凯孚润滑脂LGMT2系列, LGMT 2/1, LGMT2/5, LGMT2/18

工业和汽车通用NLGI2轴承润滑脂

SKF LGMT 2是以矿物油为基油的锂基润滑脂，这种润滑脂在其工作温度范围内具有优异的热稳定性，这种高品质的通用润滑脂可广泛应用于工业和汽车行业。

特点和优势：

卓越的氧化稳定性

良好的机械稳定性

优异的抗水性和防锈性

典型应用：

农业机械

汽车轮毂轴承

传送带

小型电机

工业风机

包装规格 订货号

35g管 LGMT 2/0.035

200 g管 LGMT 2/0.2

420 ml 套筒 LGMT 2/0.4

1 kg罐 LGMT 2/1

5 kg罐 LGMT 2/5

18kg桶 LGMT 2/18

50kg桶 LGMT 2/50

180 kg桶 LGMT 2/180

技术参数

订货号 LGMT 2/ ( 包装规格 )

DIN 51825 代码 K2K-30

NLGI 稠度等级 2

稠化剂 锂皂

颜色 红棕色

基础油类型 矿物油

工作温度范围 -30 至 +120 ° C ( -20 至 +250 ° F )

滴点 DIN ISO 2176 >180 ° C (>355 ° F)

基油粘度

40 ° C , mm/s 110

100 ° C , mm/s 11

锥入度DIN ISO 2137 :

60次剪切, 10 – mm 265-295

100 000次剪切, 10 – mm +50 最大 (最大 325)

机械稳定性

滚动稳定性, 80 下50小时, 10 – mm +50 最大

V2F 测试 ‘ M ’

防腐性

Emcor : – ISO 11007标准 0 – 0

Emcor : – 水淋测试 0 – 0

Emcor : – 盐水淋测试 ( 100%海水 ) 0 – 1\*

抗水性 DIN 51807/1, 90 下 3 小时 1 最大

分油 DIN 51 817, 40 下 7 天, 静态, % 1-6

润滑能力 R2F, 120 ° C下运行测试B 通过

铜腐蚀

DIN 51 811 110 ° C ( 230 ° F ) 下最大2

货架寿命 5 年