

矿用树脂锚固剂|3550树脂锚固剂

产品名称	矿用树脂锚固剂 3550树脂锚固剂
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	1.00/根
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

一:主要技术性能: 1.该产品早期强度高, 半小时强度可达12—18MPa, 4小时达25—30MPa, 28天可达50—60MPa;

2. 规格型号(见表) 3.施工性能好, 不受场地限制; 4.对钢筋没有锈蚀作用, 抗渗性良好; 5.本产品有微膨胀性, 线膨胀率为3‰; 型号规格(mm) 固化时间(min) 抗压强度(MPa) 快速 MNH32/250 5—10 4小时22 中速 MNH32/250 10—20 4小时20 慢速 MNH32/250

30—60 24小时30 根据设计要求和工程需要, 可生产不同规格型号 二:使用方法: A、用水或风将锚孔清净, 把适量的锚固剂放入水中, 浸泡1—2分钟, 以不冒水泡为止(注:浸泡时间不得过长)。 B、在标定的初凝时间内将锚固剂送入锚孔内, 然后以快的速度插入锚杆

结构锚固胶又叫树脂锚固剂, 锚固剂是采用本公司生产的高强度锚固剂专用不饱和聚酯树脂与大理石粉, 促进剂和辅料, 按一定比例配制而成的胶泥状粘接材料, 用专用聚酯薄膜将胶泥与固化剂分割呈双组分包装药卷状。本产品具有保质期长, 锚固强度高, 方便施工等优良性能。可与金属或玻璃钢锚杆配套使用, 在地下工程、边坡支护、立井的装备安装、建筑物的构件连接、设备基础的锚固等均得到广泛的应用。是现代锚固工程中的佳锚固材料。

锚固剂型号35*300mm 35*400 28*500 28*350 23*350

适用钻孔 42mm 42 32 32 28

每支重量: 550g 730g 640g 400g 300g

产品凝胶时间：

型号 CK K Z M

特性： 超快 快速 中速 慢速

凝胶时间： 8-40s 41-90s 91-180s 大于180s

等待时间： 10-60s 90-180s 480s