

MSCK2335锚固剂厂家|树脂锚固剂

产品名称	MSCK2335锚固剂厂家 树脂锚固剂
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	1.00/根
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

(1) 定位：按设计要求标示钻孔位置、型号，若孔位碰到基材上已有钢筋，钻孔位置可适当调整。但均应植在箍筋内侧或分布筋内侧。

(2) 钻孔：钻孔宜用电锤或风钻成孔，如遇钢筋宜调整孔位避开。如采用水钻成孔，钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净，并晾晒至干燥。钻孔孔径 $d+4\sim 8\text{mm}$ (小直径钢筋取低值，大直径钢筋取高值， d 为钢筋、螺栓直径)。当基材强度等级不低于C20，对HRB335(Ⅱ级)、HRB400、RRB400(Ⅲ级)级螺纹钢，Q235、Q345级螺栓和5.6级螺杆，钻孔孔深 $15d$ ，单根拉拔试验锚固力一般即大于钢材屈服力值。对无螺纹(即光圆)钢筋或螺杆，钻孔深度宜再增加 $5d$ 以上。

(3) 清孔：钻孔完毕，检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出，然后用毛刷、棉布将孔壁刷净，再次压缩空气吹孔，应反复进行3~5次，直至孔内无灰尘碎屑，后用棉布蘸丙酮拭净孔壁，将孔口临时封闭。若有废孔，清净后用植筋胶填实。

(4) 钢材除锈：钢材锚固长度范围的铁锈、油污应清除干净，并打磨出金属光泽。