

无卤阻燃PC FR370F(替代东材DFR117)

产品名称	无卤阻燃PC FR370F(替代东材DFR117)
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

产品特性及应用半透明无卤阻燃，中等粘度，高抗冲，可用颜色，广泛应用于电子元器件性能Property测试标准 Standard Test测试条件Test Condition

单位

Unit

数值 Value机械性能Mechanical Properties拉伸强度 Tensile Strength@YieldD63850mm/minMpa
66断裂伸长率Elongation at BreakD63850mm/min% 105弯曲强度Flexural Yield
Strength D79010mm/minMpa 73弯曲模量Flexural ModulusD79010mm/minMpa
2,550铅笔硬度D-336323 750gH 1缺口冲击强度Izod Impact, NotchedD2561/8",23 J/m
840D2561/8",-40 J/m -物理性能Physical Properties熔融指数Melt FlowD1238300 ,1.2kgg/10min
10-13

成型收缩率

Linear Mold Shrinkage

D955% 0.4-0.6

密度

Density

D79223 g/cc 1.2热性能Thermal
Properties热变形温度heatdeflectiontemperature D6480.46MPa
/D6481.82MPa 126阻燃性能flammability UL941.5mmClass
V0电性能Electrical Properties体积电阻Volume Resistivity D 257ohm-cm

1E+15加工工艺Processing干燥温度Drying Temperature 120干燥时间Drying Timehrs
3-4料筒温度Cylinder Temperature 270~300模具温度Mold Temperature 90-100* 以上数值是根据
实验标准测定的代表数值。因为本资料是根据本公司实验数据所作成，所以这些数据未必适用各种不同的
条件，最终还请客户自行作出判断。上述所列的仅是产品的基本信息而不是产品规格。