

PBT 日本东丽 1184G-30 阻燃 增强级 汽车部件

产品名称	PBT 日本东丽 1184G-30 阻燃 增强级 汽车部件
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	20.00/KG
规格参数	用途:汽车部件 产地:日本东丽 牌号:1184G-30
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

产品详情

日本东丽 PBT 1184G-30技术参数

性能项目	试验条件	测试	测试数据
比重	ASTM D792	1.65	
吸水率	23 ,65%RH 24H ASTM D570	0.07	%
拉伸强度	23 ASTM D638	145	MPa
伸长率	ASTM D638	4	%
弯曲强度	ASTM D790	215	MPa
弯曲模量	ASTM D790	9.4	Gpa
Izod缺口冲击强度	23 ASTM D256	62	J/m
洛氏硬度	ASTM D785	87	M
摩擦系数	- , 对金属 ASTM D1894	0.15	
摩擦系数	- , 对本身 ASTM D1894	0.20	
体积电阻率	ASTM D257	2.5	
耐电压	ASTM D149	27	MV/m
介电常数	- , 50Hz ASTM D150	4.0	
介电常数	- , 10 ASTM D150	3.8	
介质损耗角正切	- , 50Hz ASTM D150	0.001	
介质损耗角正切	- , 10 ASTM D150	0.01	
电弧电阻系数	ASTM D495	123	Sec
热变形温度	- , 0.45Mpa ASTM D648	223	
热变形温度	- , 1.82Mpa ASTM D648	210	
线膨胀系数	ASTM D696	4.1	× 10
阻燃性	UL94	V-0	