

旭化成标准型HDI固化剂 TPA-100 /90SB TKA-100 /90SB

产品名称	旭化成标准型HDI固化剂 TPA-100 /90SB TKA-100 /90SB
公司名称	广州昊毅新材料科技股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:旭化成 产地:江苏南通
公司地址	广州高新技术产业开发区科丰路31号华南新材料创新园G1栋812
联系电话	15876532550

产品详情

规格	22A-75PX	TKA-75B	TPA-90SB	TKA-90SB	TPA-100	TKA-100
类型	标准型		标准型		标准型	
成分	缩二脲	三聚体	三聚体		三聚体	
固体成分(wt%)	75	75	90	90	100	100
NCO%(wt%)	16.5	16.5	20.9	19.5	23.1	21.8
游离NCO含量	<0.5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%
粘度(mpa.s. 25)	250	200	250-500	550~600	1400	2670
溶剂	PMA二甲苯	醋酸丁酯	100#乙酸乙脂	醋酸丁酯	—D12	—D12
特点	高NCO含量、耐候性、快干		高NCO含量、耐候性、快干		高NCO含量、耐候性、快干	
干燥性(hr20)	35	25	30	25	30	25
凝胶成分率	16小时	48	75	62	75	75
	1天	67	87	77	87	87
	7天	95	95	95	95	95
硬度	HB	HB	F	HB	F	HB
粘附力	钢板	佳	佳	佳	佳	佳
	防锈钢板	佳	佳	佳	佳	佳
	铝板	佳	佳	一般	一般	佳

	聚酰胺	佳	佳	佳	佳	佳	佳
	聚碳树脂	佳	佳	佳	佳	佳	佳
	ABS	佳	佳	佳	佳	佳	佳
耐弯曲性2	心轴	佳	佳	佳	佳	佳	佳
冲击性1/4-500g		30cm		30cm		30cm	
冲击性1/4-1000g			>50cm		>50cm		>50cm
耐水性		佳	佳	佳	佳	佳	佳
耐汽油性		佳	佳	佳	佳	佳	佳
耐药品性	10%盐酸	佳	佳	佳	佳	佳	佳
	10%硫酸	佳	佳	佳	佳	佳	佳
	10%氢氧化钠	佳	佳	佳	佳	佳	佳
耐候性	丙稀基	佳	佳	佳	佳	佳	佳
	氟	-	佳	佳	佳	佳	佳
用途			用于生产耐候性极好的聚氨酯涂料				

60度保光率

色差涂膜的NCO反应率（以24A - 100为例）