

科思创 Desmodur IL 1351 BA 快干型TDI固化剂

产品名称	科思创 Desmodur IL 1351 BA 快干型TDI固化剂
公司名称	广州昊毅化工科技华南有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:科思创 型号:Desmodur IL 规格:215kg1桶
公司地址	广州市高新技术产业开发区科丰路31号华南新材料创新园G1栋812号
联系电话	020-82529612 13925051655

产品详情

科思创 Desmodur IL 1351 BA 快干型TDI固化剂

A-A+

类型	基于甲苯二异氰酸酯的芳香族聚异氰酸酯
供应形式	约51%的醋酸丁酯溶液
用途	快干双组分聚氨酯涂料中用作固化剂组份

规格参数

特性	数值	测量单位	方法
异氰酸酯含量	8.0 ± 0.3	%	DINENISO11909
不挥发组分含量	51.0 ± 2.0		DINENISO3251
粘度@23 ° C	1600 ± 500	mPa · s	DINENISO3219/A.3
碘色值	2		DINEN1557
TDI单体	<0.5		DINENISO10283

其它数据*

当量	约525		
闪点	约26	° C	DINENISO1523
密度@20 ° C	约1.09	g/ml	DINENISO2811-3

*此数据为一般性资料，不作为产品说明书的一部分。

溶解性/稀释性

Desmodur IL 1351一般与酯类溶剂如：乙酸乙酯、乙酸丁酯、1-甲氧基乙酸丙酯-2及芳烃类溶剂如：甲苯、二甲苯、Solvesso 100和Shellsol A有良好的混溶性。但是，必须测试所制成溶液的储存稳定性。与石油溶剂油不混溶。醇类能与Desmodur IL 1351起反应，所以不应使用。基料含量低的溶液，长时间储存后会出现浑浊和沉淀。应使用聚氨酯级溶剂（水含量低于0.05%）。这些溶剂不应含活性基团。

相容性 Desmodur IL 1351能与Desmophen类产品相溶，例如Desmodur

1300 , RD181,1100以及Desmodur L和N。

特性/应用 Desmodur IL 1351可与例如Desmodur 1300结合可获得非常快干的涂料体系。这些体系用于家具工业，因为它们需要很短的干燥时间和早期的打磨性。

储存 Desmodur IL 1351对湿气敏感，因此应储存于原装密闭容器内。建议储存温度为0 ° C至30 ° C。高温储存将会导致粘度增加。存储条件得当，该产品保质期至少为6个月。

安全：危害鉴定 该产品易燃，吸入有害健康。皮肤接触和吸入可能导致敏感性反应。多次暴露于该产品中可导致皮肤干燥、开裂。必须严格遵守产品安全数据表（028634），它包含标签张贴、运输、存储及产品处置、产品安全和生态影响信息。