

港口机械涂装专用底漆 附着力好 防腐能力强

产品名称	港口机械涂装专用底漆 附着力好 防腐能力强
公司名称	东辰瑞洋（山东）新材料科技有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	艾路德:25kg/2.5kg 锌含量:佳锌宝，30%，50% 产地:山东
公司地址	任城区火炬路
联系电话	13020671078

产品详情

环氧富锌底漆

组成特点：

该漆由锌粉、由A组分环氧树脂为基料并加入超细锌粉，环氧树脂等为一组份（A）以固化剂为B组分采用聚酰胺树脂作为固化剂配制而成的双组成份重防腐底漆，具有常温干燥，锌粉不易沉淀等特点。

功能性和用途：

该漆漆膜中锌粉含量较高，具有阴极保护作用，有良好的附着力和优异的耐水性、防锈性能。还具有漆膜快干，抗油等特点，能与大部分防锈漆以及面漆配套。漆膜厚度控制住20微米左右不影响焊接性能。该漆可作为造船各部位和桥梁的钢板抛丸喷砂处理后的保养底漆，钢结构表面的防腐涂层。

颜色: 锌灰色

闪电: 约27

基本参数: 干燥时间（25 相对湿度65%）表干0.5小时实干24小时固化7天

涂装配套与施工：

1、涂装前首先将该漆A、B两中组分按规定比例混合搅拌均匀熟化半小时即可进行涂装施工。

配漆 A组分：B组分=10:1，配制后使用时期（25 ）8小时。

2、该漆用刷涂、滚涂和高压无空气喷涂等方法施工即可。

3、使用量参数：作为保养底漆 $80\text{克}/\text{m}^2$ ，干膜厚度20微米。作为防锈漆约 $270/\text{m}^2$ ，干膜厚度70微米。

4、稀释剂：环氧稀释剂。

5、金属表面处理：为了对金属物的保护作用，钢铁表面需要经抛丸或喷砂方法处理、除去氧化皮、铁锈油污等，达到瑞典除锈标准Sa2.5级后才能涂装。

6、后道配套涂料：环氧云铁厚浆底漆、环氧沥青系列涂料、氯化橡胶涂料。

7、施工环境低于 10°C 固化反应迟缓。

包装规格：环氧富锌底漆浆（A组份） $25\text{kg}/\text{桶}$ ，固化剂（B组份） $2.5\text{kg}/\text{桶}$ 。

贮存期：一年