

家具产品橡木树种鉴定

产品名称	家具产品橡木树种鉴定
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

1、形态特征

橡胶树（*Hevea Brasiliensis* Muell.Arg，又称巴西橡胶树），大戟科橡胶树属植物，原产于南美洲的亚马逊河流域，主要种植在地球南纬10度到北纬15度之间的热带地区。中国经过多年的生产实践和科学试验，在中国北纬18-24度的广大地区大面积植胶成功。

木材构造

宏观构造

心、边材区分不明显，心材浅黄至黄红褐色，边材色浅。材质较轻软，气干密度约为0.40-0.64 g/cm³。生长轮略明显至不明显。散孔材，管孔肉眼下可见，数少；大小中等；呈径向排列；管孔内侵填体丰富。轴向薄壁组织量多，肉眼下明显，离管带状及傍管状。木射线中至略细，放大镜下明显；径切面射线斑纹明显。

显微构造

导管横断锚卵圆形，主为单管孔及径列复管孔（2-4个），少数管孔团；具侵填体；导管分子单穿孔，管间纹孔互列；螺线加厚缺如。未见环管管胞。轴向薄壁组织丰富，离管带状（1-3细胞），星散或星散-聚合状，环管束状。木纤维壁薄，具缘纹孔数多，略明显。木射线非叠生，单列射线高1-13细胞或以上；多列射线宽2-4列，单列部分有时与2列部分约等宽，高4-45细胞或以上，多数10-30细胞，连续射线常见。线组织荫和 型。射线与导管间纹孔式类似管间纹孔式，少数可见刻痕状。

2、分布范围

橡胶树为中国热带重要经济作物，广泛种植于海南和云南等省份。橡胶木生长在热带和带地区

，东南濠家和我国的南方地区也是主要产地之一。

3、主要价值

1) 原木砍伐。多采用油锯砍伐，主干截断以2 m为主，直径多为15 cm-40 cm，8 cm以上的枝桠材都可作为制材原木进行利用。

2) 制材。直径超过15 cm的原木用来生产梯形整边锯材，也称“自然板”；小原木加工成规格材，多用作生产橡胶木集成材拼板。

3) 防腐处理。目前一般都采用真空加压。因高度重视环境保护，美国及欧洲国家目前均禁止进口含的木制品。海南省在橡胶木防腐方面已逐渐停用使用已久的，仅采用硼/硼砂（BB）进行处理，遇到雨季则加FB等防霉剂。

4) 木材干燥。目前均采用人工窑干，干燥设蒸汽加热和炉气间接加热2种窑兼有。

5) 综合利用和表面处理。使用胶粘剂加工橡胶木集成材，用于制作实木家具及地板等。