

# LED灯封装AB胶水 特级

产品名称	LED灯封装AB胶水 特级
公司名称	上海文灿电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:L-800 产品等级:特级 生产厂家:台湾川裕
公司地址	青浦区朱家角镇康业路901弄98号4层N区461室
联系电话	021-59800059

## 产品详情

牌号	L-800	产品等级	特级
生产厂家	台湾川裕	固体含量	100 (%)
粘度	14000 ± 2000 ( mPas )	用途	L-800LED灯专用封装环氧树脂

I-800为发光二极管灯具专用封装环氧树脂，是由主剂I800a硬化剂I800b以及光扩散剂dp100hn三部分组成，主要成分为环氧树脂（epoxy resin）、酸酐（酸无水物anhydride）和高光扩散性填料，着色部分有配好的高透光性着色剂cp系列：cp-5200a红色、cp-500橙色、cp-y黄色、cp-gl绿色、cp-600深蓝色ir专用等代表颜色。本树脂转为led lamp所设计，造作性和一般树脂相同，初期在120 -150 进行，脱模后130 -160 后硬化。数小时后即可裂成各种性能极佳的发光二极管lamp，且硬化成品色泽鲜艳，透过性能佳、不变黄、高温硬化不起泡、且其tg点高应力低、硬化收缩率低、对原有亮度有极佳维持效果，混合后黏度低易脱泡，免喷离模剂I-800bs-rm，最适合led lamp自动封装使用。操作温度30-40度，脱模100-110度。

主剂I-800a 硬化剂I800b

外观：透明淡紫色 透明淡黄色

黏度: 14000 ± 2000 60 ± 20

比重： 1.160 1.159

使用条件：

1.混合比例：主剂I-800a/硬化剂I800b = 100:100

2.混合黏度：700-850 cps 25

3.胶化时间：12min/120 ,

4.可使用时间：25 -30 8hr ,35 -40 6hr

5.硬化条件：120-150 15-30min + 120 5hr/140 3hr

包装说明：主剂I-800a硬化剂I800b均为4kg包装